



Sonderdruck 862

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-30.3-6 vom 20. April 2009**

**„Erzeugnisse, Verbindungsmittel und
Bauteile aus nichtrostenden Stählen“**



Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Impressum

Sonderdruck 862

Allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung Z-30.3-6

vom 20. April 2009

„Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen“

Titelfoto:

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei,
Düsseldorf

Die Informations- stelle Edelstahl Rostfrei

Die Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER) ist eine Gemeinschaftsorganisation von Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen

- Edelstahlherstellung,
- Edelstahlhandel und Anarbeitung,
- Edelstahlverarbeitung,
- Oberflächenveredelung,
- Legierungsmittelindustrie,
- Marktforschung und Verlage für nichtrostende Stähle.

Die Aufgaben der ISER umfassen die firmenneutrale Information über Eigenschaften und Anwendung von Edelstahl Rostfrei. Schwerpunkte der Aktivitäten sind

- praxisbezogene, zielgruppenorientierte Publikationen,
- Online-Informationsplattform unter www.edelstahl-rostfrei.de,
- Pressearbeit für Fach- und Publikumsmedien,
- Messebeteiligungen,
- Durchführung von Schulungsveranstaltungen,
- Errichtung von Kompetenzzentren „Edelstahl-Rostfrei-Verarbeitung“
- Information über Bezugsmöglichkeiten von Produkten aus Edelstahl Rostfrei,
- individuelle Bearbeitung technischer Anfragen.

Anschrift

Informationsstelle

Edelstahl Rostfrei

Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf

Tel.: 02 11/67 07-8 36

Fax: 02 11/67 07-3 44

Internet: www.edelstahl-rostfrei.de

E-Mail: info@edelstahl-rostfrei.de

Die Informationsstelle Edelstahl Rostfrei dankt den nachstehenden Unternehmen für ihre **Beteiligung am Verfahren der Zulassung Z-30.3-6** des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt):



ArcelorMittal – Stainless Europe
F-93212 La Plaine Saint-Denis
www.arcelormittal.com/stainlesseurope



Cogne Acciai Speciali SPA
I-11100 Aosta
www.cogne.com



Deutsche Edelstahlwerke GmbH
D-57078 Siegen
www.dew-stahl.com



Hagener Feinstahl GmbH
D-58089 Hagen
www.hagener-feinstahl.de



Hempel Special Metals GmbH
D-46149 Oberhausen
www.hempel-metals.com



Hoesch Schwerter Profile GmbH
D-58239 Schwerte
www.hoesch-profile.com



Mannstaedt GmbH
D-53840 Troisdorf
www.mannstaedt.de



Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG
D-32139 Spenge
www.modersohn.de



Montanstahl AG
CH-6855 Stabio
www.montanstahl.com




Aceros inoxidables OLARRA S. A.
E-48080 Bilbao
www.olarra.com



Outokumpu GmbH
D-47877 Willich
www.outokumpu.de



Stalatube OY
FIN-15170 Lahti
www.stalatube.com



ThyssenKrupp Nirosta GmbH
D-47807 Krefeld
www.nirosta.de



ThyssenKrupp VDM GmbH
D-58751 Werdohl
www.thyssenkruppvdm.de



Ugitech GmbH
D-71272 Renningen
www.ugitech.com



Wagener & Simon WASI GmbH & Co. KG
D-42289 Wuppertal
www.wasi.de



Walzwerke Einsal GmbH
D-58769 Nachrodt
www.walzwerke-einsal.de

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 20. April 2009 Geschäftszeichen: I 36-1.30.3-1/09

Zulassungsnummer:

Z-30.3-6

Geltungsdauer bis:

30. April 2014

Antragsteller:

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf

Zulassungsgegenstand:

Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 28 Seiten und 33 Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am 31. Mai 1974 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Erzeugnisse und Verbindungsmittel aus nichtrostenden Stählen nach DIN EN 10088-1:2005-09 sowie die daraus hergestellten Bauteile und deren Verbindungen entsprechend DIN 18800-1 bis -4 und -7:2008-11 und den in Abschnitt 1.2 genannten Fachnormen.

Die Stahlsorten und deren Erzeugnisformen für Bauteile sind in Anlage 1, Tabelle 1 angegeben. Die nichtrostenden Stähle für Bauteile werden in den Festigkeitsklassen S235, S275, S355, S460 und S690 verwendet, wobei die Festigkeitsklassen nach den Dehngrenzen $R_{p0,2}$ in N/mm^2 bezeichnet sind. Die Festigkeiten, die jeweils der niedrigsten folgen, sind durch Kaltverfestigung erzielt.

Die nichtrostenden Stähle für Verbindungsmittel werden Stahlgruppen gemäß DIN EN ISO 3506-1 und -2:1998-03 in den Festigkeitsklassen 50, 70 und 80 zugeordnet, wobei die Festigkeitsklassen nach den Zugfestigkeiten R_m in kN/cm^2 bezeichnet werden.

Bauteile können die Erzeugnisse selbst sein oder aus ihnen nach angegebenen Regeln hergestellt werden. Erzeugnisse müssen eine Mindestdicke $\min t$ bzw. $\min d = 1,5$ mm haben, die Gewindedurchmesser der Verbindungsmittel müssen mindestens M 6 sein.

Nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind:

- Hochfeste Zugglieder nach DIN 18800-1:2008-11
- mehrteilige Druckstäbe nach DIN 18800-2:2008-11
- Bauteile aus Hohlprofilen nach DIN 18808:1984-10 der Festigkeitsklassen S460 und S690
- Freistehende Stahlschornsteine nach DIN V 4133:2007-07
- Niete nach DIN 18800-1:2008-11

1.2 Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile und Verbindungen

- im Stahlhochbau nach DIN 18801:1983-09,
- in Tragwerken aus Hohlprofilen nach DIN 18808:1984-10 bis zur Festigkeitsklasse S355,
- in dünnwandigen Rundsilos nach DIN 18914:1985-09,
- in oberirdischen zylindrischen Flachboden-Tankbauwerken nach DIN 4119-1:1979-06 und
- in Antennentragwerken aus Stahl nach DIN V 4131:2008-09

zusammen mit DIN 18800-1 bis -4 und -7:2008-11 und, soweit dies Fachnormen betrifft, der Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit Änderung und Ergänzung - Ausgabe Dezember 2001.

Für Fassadenbauteile und ihre Verankerungs- und Verbindungselemente ist bei schwellender und wechselnder Beanspruchung durch atmosphärische Temperaturwechsel Abschnitt 3.3.11 zu beachten.

Zur Beurteilung ihres Korrosionswiderstandes sind die nichtrostenden Stähle in Korrosionswiderstandsklassen eingeteilt, siehe Anlage 1, Tabelle 1. Die jeweils gewählten Korrosionswiderstandsklassen müssen die an die Bauteile gestellten Anforderungen für den Korrosionsschutz erfüllen, auch im Hinblick auf die Schutzdauer.



Die in Tabelle 1 genannten Stahlsorten können bis zu Temperaturen von -40 °C eingesetzt werden. Dazu bedarf es bei den austenitischen Stählen keines Nachweises. Bei den Stahlsorten der Werkstoff-Nrn. 1.4003, 1.4016, 1.4362 und 1.4462 ist eine ausreichende Kerbschlagarbeit mit ISO-V-Proben nachzuweisen.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Herstellung, Eigenschaften und Zusammensetzung der Erzeugnisse und Verbindungsmittel

2.1.1 Stahlsorten, Erzeugnisformen, Festigkeitsklassen

Die Erzeugnisse bestehen aus Stahlsorten in den Erzeugnisformen nach Anlage 1, Tabelle 1 und die Verbindungsmittel aus den Festigkeitsklassen nach Anlage 2, Tabelle 2.

2.1.2 Technische Lieferbedingungen für Erzeugnisse nach Tabelle 1 der Anlage 1

2.1.2.1 Erzeugnisse ohne oder vor der Kaltverfestigung

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach:

- DIN EN 10088-2:2005-09 für Blech und Band,
- DIN EN 10088-3:2005-09 für Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht und Profile,
- DIN EN 10296-2:2006-02 für geschweißte Rohre,
- DIN EN 10297-2:2006-02 für nahtlose Rohre.

2.1.2.2 Erzeugnisse nach der Kaltverfestigung

Die in Anlage 3, Tabelle 3 angegebenen Stahlsorten für Erzeugnisse gemäß Tabelle 1 müssen die dort angegebenen mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur besitzen. Die Nachweise sind so zu führen, wie es in den in Abschnitt 2.1.2.1 für den Zustand vor der Kaltverfestigung angegebenen Normen festgelegt ist.

2.1.2.3 Wahl der Stahlgütegruppen

Die in DIN 18800-1:2008-11, Element 403, angegebenen Empfehlungen gelten sinngemäß. Danach müssen die nichtrostenden Stähle in Bezug auf die Kerbschlagarbeit die gleichen Anforderungen erfüllen, wie die allgemeinen Baustähle. Da die austenitischen nichtrostenden Stähle bis zu Temperaturen von -40 °C nicht sprödebruchgefährdet sind, können sie bis zu diesen Temperaturen ohne weiteren Nachweis eingesetzt werden.

Für die ferritischen Stähle mit den Werkstoff-Nrn. 1.4003 und 1.4016 sowie für die austenitisch-ferritischen Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4362 und 1.4462 muss bei -40 °C mindestens eine Kerbschlagarbeit von 40 J mit ISO-V-Proben nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt bei Langerzeugnissen an Längsproben und bei Flach-erzeugnissen an Querproben. Der Kerbschlagarbeitswert wird als Mittelwert von 3 Proben ermittelt, wobei höchstens ein Einzelwert um max. 30 % unter 40 J liegen darf.

2.1.3 Technische Lieferbedingungen für Verbindungsmittel nach Anlage 2, Tabelle 2

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach

- DIN EN ISO 3506-1:1998-03 für Schrauben und Gewindestangen,
- DIN EN ISO 3506-2:1998-03 für Muttern und, soweit anwendbar, auch für Scheiben.

2.1.4 Eignung zum Schweißen; Zusatzwerkstoffe

2.1.4.1 Allgemeines

Alle Stahlsorten mit Ausnahme der Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4016, 1.4567 und 1.4578 sind, soweit zugelassene Schweißzusätze nach 2.1.4.2 verfügbar sind und nicht in 4.6.2 bis 4.6.8 Einschränkungen gemacht werden, für die folgenden Schweißprozesse zugelassen:



Lichtbogenhandschweißen (111), WIG-Schweißen (141), MIG-Schweißen (131), MAG-Schweißen (135), MAG-Schweißen mit Fülldrahtelektrode (136), UP-Schweißen (12), Bolzenschweißen mit Hubzündung (783), Bolzenschweißen mit Spitzenzündung (786), Plasmaschweißen (151), Widerstandspunktschweißen (21), Abtrennstumpfschweißen (24), Pressstumpfschweißen (25), Reibschweißen (42), Laserstrahlschweißen (52) und Elektronenstrahlschweißen (51).

2.1.4.2 Schweißverbindungen, Schweißzusätze

(1) Außer Verbindungen von Bauteilen aus gleichen nichtrostenden Stahlsorten gemäß dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind solche von Bauteilen aus verschiedenen Stahlsorten - im Weiteren Mischverbindungen genannt - zulässig. Es darf sich dabei um Bauteile handeln aus:

- verschiedenen nichtrostenden Stahlsorten gemäß dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
- nichtrostenden Stahlsorten nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Baustählen gemäß DIN 18800-1:2008-11 sowie den bauaufsichtlich zugelassenen hochfesten Baustählen.

(2) Die Schweißzusätze und Hilfsstoffe für Verbindungen von Bauteilen gleicher nichtrostender Stahlsorten sind in Anlage 4, Tabelle 4 angegeben.

(3) In Schweißverbindungen aus verschiedenen austenitischen Stahlsorten nach Tabelle 1 dürfen die Schweißzusätze nach Tabelle 4 sowohl der einen oder der anderen Stahlsorte eingesetzt werden.

(4) In Schweißverbindungen von Bauteilen aus austenitischen Stahlsorten und solchen aus der ferritischen Stahlsorte mit der Werkstoff-Nr. 1.4003 sind Schweißzusätze nach Anlage 5, Tabelle 5 zu verwenden. Die Wärmeleitung ist nach dem austenitischen Stahl auszurichten.

(5) In Mischverbindungen von Bauteilen aus der ferritischen Stahlsorte mit der Werkstoff-Nr. 1.4003 oder austenitischen Stahlsorten einerseits und solchen aus Baustählen gemäß DIN 18800-1:2008-11 sowie aus den bauaufsichtlich zugelassenen hochfesten Baustählen andererseits sind die Schweißzusätze nach Anlage 5, Tabelle 6 zu verwenden. Die Wärmeleitung richtet sich nach der für die hochfesten Baustähle, wobei Vorwärm- und Zwischenlagentemperaturen über 150 °C zu vermeiden sind. Im Übrigen ist bei den Feinkornbaustählen DIN EN 1011-2:2001-05 zu beachten.

(6) In Mischverbindungen von Bauteilen aus den ferritisch-austenitischen Stahlsorten mit den Werkstoffnummern 1.4362 oder 1.4462 einerseits und Bauteilen aus Baustählen gemäß DIN 18800-1:2008-11 sowie den bauaufsichtlich zugelassenen hochfesten Baustählen andererseits ist der für die Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4362 und 1.4462 in Tabelle 4 angegebene Schweißzusatz zu bevorzugen. Es dürfen auch die Schweißzusätze nach Anlage 6, Tabelle 7 verwendet werden. Für die Wärmeleitung gilt Absatz (5).

2.1.5 Grenzabmessungen der Erzeugnisse und Verbindungsmittel

2.1.5.1 Grenzabmessungen der Erzeugnisse

Die Erzeugnisse bzw. deren Teilquerschnitte müssen mindestens 1,5 mm dick sein.

Sofern nicht in anderen Abschnitten dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zusätzlich Einschränkungen gemacht sind, gelten für die Höchstdicken

- von nicht kaltverfestigte Erzeugnisse die Festlegungen in DIN EN 10088-2:2005-09 und DIN EN 10088-3:2005-09 und
- von kaltverfestigte Erzeugnisse die Festlegungen in Anlage 6, Tabelle 8.

Die Höchstdicken für geschweißte Bauteile an kaltverfestigten und nicht kaltverfestigten Werkstoffen gehen aus den Tabellen 8 und 9 in Anlage 6 und 7 hervor.



2.1.5.2 Grenzabmessungen der Verbindungsmittel

Der Mindestgewindedurchmesser ist M 6.

Die größten Nenndurchmesser ergeben sich für die verschiedenen Stahlsorten aus Tabelle 2. Die mechanischen Eigenschaften nach DIN EN ISO 3506-1 und -2:1998-03 sind auch für die hier genannten gegenüber der Norm erweiterten Abmessungsbereiche zu gewährleisten sowie gemäß Abschnitt 2.3 zu prüfen und zu überwachen.

2.1.6 Korrosionsschutz der Bauprodukte

2.1.6.1 Anforderungen

(1) Bauteile und Verbindungsmittel benötigen aus Gründen der Standsicherheit keinen Korrosionsschutz, wenn

- der verwendete Werkstoff der Korrosionswiderstandsklasse nach Tabelle 1 entspricht, die nach der Korrosionsbelastung gemäß Tabelle 1a mindestens erforderlich ist
- sich aus Abschnitt 2.1.6.2 keine abweichende Forderung ergibt.

Anmerkung:

Korrosionswiderstandsklassen fassen verschiedene Legierungen zusammen, die unter gleichen Korrosionsbelastungen eine vergleichbare Korrosionsbeständigkeit zeigen. Die Werkstoffauswahl nach Tab. 1a erfasst nur bauaufsichtliche Anforderungen, nicht jedoch die dekorative Beständigkeit (z. B. unerwünschte Verfärbungen als Folge eines geringfügigen Korrosionsangriffs).

Bestehen hohe optische Anforderungen, so kommt der Wahl der Ausführungsart und der Oberflächenbeschaffenheit der Bauteile eine besondere Bedeutung zu. Dabei sind fein bearbeitete, glatte und fehlerfreie Oberflächen sicherzustellen. Die Wahl einer höheren Korrosionswiderstandsklasse bietet dafür keinen Ersatz. Die in der DIN EN 10088-2:2005-09 oder DIN EN 10088-3:2005-09 spezifizierten, werksseitig lieferbaren Oberflächen 2B, 2R, 1G, 2G, 1K, 2K für Blech und Band oder 1G, 2G, 2B und 2P für Draht, Stäbe, Profile erfüllen diese Anforderungen.

(2) In jedem Einzelfall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

2.1.6.2 Korrosionsschutz von Bauteilen und Verbindungsmitteln in Schwimmhallen

In Schwimmhallen dürfen unter den in Anlage 7, Tabelle 10 genannten Bedingungen nur die dort angegebenen Stahlsorten verwendet werden.

2.1.6.3 Korrosionsschutz geschweißter oder thermisch geschnittener Bauteile

(1) In den Korrosionswiderstandsklassen III und IV ist stets eine Nachbehandlung der Schnittkanten und Schweißnähte zum Entfernen von Anlauffarben erforderlich. Sie sind nach DIN EN 10088-2:2005-09 metallisch sauber zu bearbeiten. Bei dieser Maßnahme dürfen keine Fremdstoffe erzeugenden Partikel in die Oberfläche gelangen (z. B. keine Verwendung von Schleifscheiben, mit denen vorher nicht rostfreier Stahl bearbeitet wurde, und nicht rostfreien Drahtbürsten). Unzugängliche Bereiche, z. B. Überlappungen punktgeschweißter Teile, sind durch geeignete Dichtungsmassen oder durch Überschweißen dauerhaft zu verschließen.

Bei den Korrosionswiderstandsklassen I und II müssen dunklere Anlauffarben als strohgelb entfernt werden.

(2) Um eine Sensibilisierung gegen interkristalline Korrosion nach dem Schweißen zu vermeiden, sind bei den Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4301 und 1.4401 die Höchstdicken nach Anlage 7, Tabelle 9 zu beachten.

(3) Bei Schweißverbindungen von nichtrostendem Stahl mit anderem Stahl gelten die Ausführungen zur Bimetallkorrosion (Kontaktkorrosion) in Abschnitt 2.1.6.4.



2.1.6.4 Korrosionsschutz an Verbindungsstellen mit anderen Metallen

(1) Bei einem elektrisch leitenden Kontakt von unterschiedlichen Metallen kann es zur Bimetallkorrosion kommen. Das Auftreten der Bimetallkorrosion ist an das Vorhandensein einer Flüssigkeit (Elektrolytlösung) im Kontaktbereich gebunden; d. h., eine Gefährdung besteht grundsätzlich nur dann, wenn die entsprechende Verbindung häufig und langanhaltend feucht ist. Ganz allgemein hat die Bimetallkorrosion in wässriger Umgebung (auch im Erdboden) eine größere Bedeutung als an der Atmosphäre, wo sie nur wirksam ist, solange Wasser nicht abtrocknet. Liegen Verschmutzungen, hygroskopische oder dauerfeuchte Ablagerungen, selbstsaugende Dichtungen oder dauerfeuchte Spalte vor, so sind auch unter den Bedingungen einer sonst unbedenklichen atmosphärischen Beanspruchung Schäden durch Bimetallkorrosion möglich.

(2) An Verbindungsstellen mit Bauteilen aus z. B. unlegiertem oder niedriglegiertem Stahl, verzinktem Stahl oder Aluminium kann eine Korrosionsgefährdung durch Bimetallkorrosion nur für die unedleren Kontaktwerkstoffe bestehen; an den nichtrostenden Stählen selbst kommt Bimetallkorrosion praktisch nicht vor.

(3) Bimetallkorrosion muss gegebenenfalls verhindert werden, indem der nichtrostende Stahl z. B. durch geeignete Kunststoffformteile elektrisch vom unedleren Metall isoliert wird. Die elektrische Isolierung muss lückenlos sein und darf auch nicht über Umwege abseits der Verbindung aufgehoben werden. Gegebenenfalls sind mehrere Bauteile zu beschichten, um einen Schutz des unedlen Partners vor Bimetallkorrosion zu erreichen.

2.1.6.5 Verzinken, Kontakt mit flüssigem Zink

Das Feuerverzinken von Bauteilen aus nichtrostenden Stählen ist nicht zulässig. Bei der Berührung des nichtrostenden Stahls mit flüssigem Zink, die beim Feuerverzinken - z. B. von Bauteilen mit Mischverbindungen - oder im Brandfall auftreten kann, besteht die Gefahr einer sofortigen Versprödung. Diese Berührung muss nur dann nicht ausgeschlossen werden, wenn durch eine Versprödung des nichtrostenden Stahls die Standsicherheit des Bauwerkes nicht gefährdet ist.

2.1.6.6 Korrosionsschutz von Verankerungen im Stahlbetonbau und im Mauerwerksbau

Schweißverbindungen und andere metallisch leitende Kontaktstellen zwischen nichtrostenden Stählen und anderen Stahlsorten sind ohne zusätzlichen Korrosionsschutz nur dann zulässig, wenn der von Anlauffarben freie Teil des nichtrostenden Stahls mindestens 5 cm in den Beton einbindet.

2.2 **Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung der Erzeugnisse und Verbindungsmittel**


2.2.1 **Verpackung, Transport, Lagerung**

Die Erzeugnisse und Verbindungsmittel müssen, der jeweiligen Produktform entsprechend, nach geeigneten Verfahren korrosionsschutz- und werkstoffgerecht verpackt, transportiert und gelagert werden.

2.2.2 **Kennzeichnung**

(1) Die Erzeugnisse, die Verbindungsmittel, die Verpackungen oder die Lieferscheine müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungsverordnungen der Länder gekennzeichnet werden. In dem Übereinstimmungszeichen sind der Name des Herstellers und die Nummer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Ferner sind die Erzeugnisse und Verbindungsmittel mit dem Kurznamen oder der Werkstoffnummer entsprechend den Lieferbedingungen nach Abschnitt 2.1.2 und 2.1.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu versehen. Die verwendeten Kennzeichen und Anhängeschilder müssen DIN 1599:1980-08 - Kennzeichnung von Stählen - entsprechen. Schrauben und Gewindeteile sind nach Tabelle A in Anlehnung an DIN EN ISO 3506-1 und -2:1998-03 zu kennzeichnen.



(2) Sollen Teilstücke von den Erzeugnissen entnommen werden, so muss die Kennzeichnung gemäß Absatz (1) erhalten bleiben. Gegebenenfalls ist diese durch einen vom Verarbeiter benannten Verantwortlichen auf die einzelnen Teile zu übertragen. Für Kleinteile (hiermit ist eine Stückelung des Vormaterials, z. B. bei Stäben, gemeint und nicht Kleinteile der Verarbeiterfirmen, z. B. Ankerschienen.) kann hierzu ein innerbetrieblich festgelegtes Kurzzeichen verwendet werden. Alle Teilungen sind zu dokumentieren.

(3) Alle Erzeugnisse und Verbindungsmittel sind mit dem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu liefern.

2.3 Übereinstimmungsnachweis der Erzeugnisse und Verbindungsmittel

2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Erzeugnisse und Verbindungsmittel aus nichtrostenden Stählen mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Erzeugnisses und / oder Verbindungsmittels eine hierfür bauaufsichtlich anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür bauaufsichtlich anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Geltungsdauer des Übereinstimmungszertifikats ist auf die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu befristen.

(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle der Erzeugnisse und Verbindungsmittel

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Erzeugnisse oder Verbindungsmittel den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Es gelten für die Prüfungen und den Prüfumfang sowie die Probenahme die Technischen Lieferbedingungen der Erzeugnisse aus nichtrostenden Stählen nach Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung; für Schrauben, Gewindestangen, Muttern und Scheiben gilt DIN EN ISO 3269:2000-11 in Verbindung mit DIN EN ISO 3506-1 und -2:1998-03.

Bei Rohren kann die Prüfung auf Dichtheit (Innendruckversuch entsprechend DIN EN 10296-2:2006-02 und DIN EN 10297-2:2006-02) entfallen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.



(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung anerkannten Stelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung der Erzeugnisse und Verbindungsmittel

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, zumindest jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Erzeugnisse oder Verbindungsmittel durchzuführen. Hierbei sind auch Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung sind an den Erzeugnissen, die für die Auslieferung freigegeben sind, folgende Prüfungen durchzuführen:

- mindestens 3 Zugversuche bei Raumtemperatur,
- bei den Stahlsorten 1.4003, 1.4016, 1.4362 und 1.4462 mindestens 1 Satz (3 Proben) Kerbschlagbiegeversuche an Längsproben,
- Sichtkontrollen auf Oberflächenbeschaffenheit,
- Maßprüfungen,
- Stückanalysen.

(3) Für die Verbindungsmittel gilt DIN EN ISO 3269:2000-11 in Verbindung mit DIN EN ISO 3506-1 und -2:1998-03.

(4) Weitere Einzelheiten sind den Technischen Lieferbedingungen nach den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 zu entnehmen.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für die Konstruktion und die Bemessung der Bauteile und Verbindungen

3.1 Allgemeines

3.1.1 Anzuwendende technische Regeln

Es gelten DIN 18800-1 bis -4:2008-11 und die im Abschnitt 1.2 genannten Fachnormen sowie, soweit dies Fachnormen betrifft, die Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit Änderung und Ergänzung - Ausgabe Dezember 2001, sofern nachfolgend keine anderen Festlegungen getroffen werden. Die die Konstruktion und Bemessung betreffenden Bestimmungen im Abschnitt 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind ebenfalls zu beachten.

3.1.2 Verschiedene Stahlsorten in einem Tragwerk

Abweichend von DIN 18800-1:2008-11, Element 502 ist zu beachten:

Werden in einem Tragwerk verschiedene Stahlsorten verwendet, so sind die unterschiedlichen Temperaturdehnzahlen zu berücksichtigen. Dies gilt sowohl für Temperaturänderungen infolge von Betrieb oder Witterung als auch für solche, die bei der Fertigung, z. B. durch Schweißen und im Brandfall, auftreten.



3.2 Konstruktion

3.2.1 Schraubenverbindungen

(1) Gleitfeste Verbindungen gemäß DIN 18800-1:2008-11, Element 506, sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

(2) Wegen möglicher Kriecherscheinungen bei Zugbeanspruchungen darf die planmäßige Vorspannung auch im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit nicht genutzt werden.

(3) In Bezug auf den in DIN 18800-1:2008-11, Tabelle 7, Fußnote, geforderten Korrosionsschutz bei Schraubenabständen nach Zeile 5 gilt ergänzend zu Element 513: Der für die Vergrößerung der in Zeile 5 der Tabelle 7 von DIN 18800-1:2008-11 angegebenen Rand- und Lochabstände vorausgesetzte Korrosionsschutz ist für die Stahlsorten nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben, wenn die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.6 erfüllt sind.

(4) Ist das Schweißen an Verbindungsmitteln vorgesehen, so sind diese grundsätzlich in die Festigkeitsklasse 50 einzustufen.

3.2.2 Schweißverbindungen

3.2.2.1 Begrenzung von Schweißnahtdicken

(1) Bei Schweißverbindungen von Bauteilen aus austenitischen Stählen mit solchen aus ferritischen Stählen darf die Nahtdicke nicht mehr als 16 mm betragen, sofern nicht die Qualifizierung für den größeren Wert durch eine vorgezogene Arbeitsprüfung nach DIN EN ISO 15613 nachgewiesen wurde.

(2) Ergänzend zu DIN 18800-1:2008-11, Element 519, gilt: Bei Querschnittsteilen mit Dicken $1,5 \text{ mm} \leq t < 2 \text{ mm}$ soll die Kehlnahtdicke $a = \min t$ gewählt werden.

3.2.2.2 Schweißen in kaltgeformten Bereichen

(1) Schweißen in kaltgeformten Bereichen ist unter Beachtung von Abschnitt 4.3 zulässig. Abweichend von DIN 18800-1:2008-11, Element 522, entfallen die Bedingungen nach DIN 18800-1:2008-11, Tabelle 9.

(2) Bei der ferritischen Stahlsorte mit der Werkstoff-Nr. 1.4003 ist für geschweißte Bauteile eine Kaltumformung von max. 5 % zulässig, da es bei höherer Kaltumformung bei nachträglicher Erwärmung zu Grobkornbildung mit Zähigkeitsverlust kommen kann.

3.3 Bemessung

3.3.1 Charakteristische Werte der mechanischen Eigenschaften für Nachweise der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit

3.3.1.1 Stahlsorten der Erzeugnisse gemäß Anlage 1, Tabelle 1

(1) Für Berechnungen nach Theorie I. Ordnung gelten die charakteristischen Werte nach Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11.

(2) Für Berechnungen nach Theorie II. Ordnung und andere Stabilitätsnachweise nach DIN 18800-2 bis -4:2008-11 gelten die Werte nach Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11, Spalte 3, jedoch dürfen für die kaltverfestigten Zustände der Stahlsorten

- 1.4003, 1.4016, 1.4567, 1.4318, 1.4578, 1.4439, 1.4362, 1.4539, 1.4565, 1.4529 und 1.4547 nur die in Spalte 3 der Tabelle 11 angegebenen charakteristischen Werte $f_{y,k}$ für den unverfestigten Werkstoff,

- 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571 und 1.4462 nur die in Spalte 3 der Tabelle 11 angegebenen charakteristischen Werte $f_{y,k}$ der zur spezifizierten Festigkeitsklasse nächst niedrigeren Festigkeitsklasse aber höchstens 355N/mm²



angesetzt werden, sofern nicht durch eine produktbezogene Zulassungsprüfung höhere Werte nachgewiesen und gewährleistet sind. Letzteres gilt für geschweißte Hohlprofile der Firma Stala Tube Oy, Lahti. Für diese können für die kaltverfestigten Zustände der Stahlsorten

- 1.4301, 1.4571 bis zur Festigkeitsklasse S460
- 1.4318 nur die Festigkeitsklasse S355

die charakteristischen Werte der Streckgrenze auch beim Stabilitätsnachweis ohne Abminderung angesetzt werden.

(3) Für den Elastizitätsmodul E sind die Werte nach Tabelle 11, Spalte 6 als charakteristische Werte anzusetzen, sofern nicht die Beanspruchung durch Zwängungen ermittelt wird. Für die Berechnung von Zwängungsbeanspruchungen gelten die Werte nach Tabelle 11, Spalte 7.

3.3.1.2 Werkstoffe der Verbindungsmittel gemäß Anlage 2, Tabelle 2

Es gelten die charakteristischen Werte nach Anlage 9, Tabelle 12. Ist das Schweißen an Verbindungsmitteln vorgesehen, so sind für die Bemessung grundsätzlich die Werte der Festigkeitsklasse 50 einzusetzen.

3.3.2 Spannungs-Dehnungs-Beziehungen

3.3.2.1 Allgemeines

(1) Die Dehnungen ε hängen auch weit unterhalb der Dehngrenze $R_{p0,2}$ nichtlinear von den Spannungen σ ab (Bild 1a in Anlage 14). Sie können durch das Potenzgesetz

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + 0,002 \cdot \left[\frac{\sigma}{f_{y,k}} \right]^n$$

mit

$n = 6$ für $\sigma \leq f_{y,k}$

$n = 17$ für $\sigma > f_{y,k}$

$f_{y,k}$ nach 3.3.1.1(1) oder 3.3.1.1(2)

E nach 3.3.1.1(3)

beschrieben werden.

(2) Den Nachweisen darf anstelle dieser nichtlinearen Spannungs-Dehnungs-Beziehung nach Absatz 1 eine linearelastisch-idealplastische Spannungs-Dehnungs-Beziehung nach den Abschnitten 3.3.2.2 oder 3.3.2.3.2 zugrunde gelegt werden.

3.3.2.2 Spannungs-Dehnungs-Beziehung für Nachweise nach Theorie I. Ordnung

Für Berechnungen nach Theorie I. Ordnung darf die linearelastisch-idealplastische Spannungs-Dehnungs-Beziehung nach Bild 1b in Anlage 14 angesetzt werden.

3.3.2.3 Spannungs-Dehnungs-Beziehung für Nachweise nach Theorie II. Ordnung

3.3.2.3.1 Allgemeines

Für Berechnungen nach Theorie II. Ordnung darf der Verfestigungsbereich der Spannungs-Dehnungs-Beziehung nicht genutzt werden. Das bedeutet, dass das Potenzgesetz auf

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + 0,002 \cdot \left[\frac{\sigma}{f_{y,k}} \right]^n$$

mit

$n = 6$ für $\sigma \leq f_{y,d}$



beschränkt ist und für

$$\varepsilon > \frac{f_{y,d}}{E} + 0,002 \cdot \left[\frac{f_{y,d}}{f_{y,k}} \right]^n$$

$\sigma = f_{y,d}$ gilt.

3.3.2.3.2 Linearisierungen der Spannungs-Dehnungs-Beziehung

(1) Für Berechnungen nach Theorie II. Ordnung darf anstelle der Spannungs-Dehnungs-Beziehung nach 3.3.2.3.1 eine linearelastisch-idealplastische Spannungs-Dehnungs-Beziehung entweder

- nach Bild 1c in Anlage 14 mit nicht abgeminderter Streckgrenze $f_{y,k}$ und dem Sekantenmodul $E_{\text{sek},y}$ oder
- nach Bild 1d in Anlage 14 mit einer abgeminderten Streckgrenze $\text{red } f_{y,k}$ und dem zugehörigen Sekantenmodul E_{sek} angenommen werden. Für $\text{red } f_{y,k}$, E_{sek} und $E_{\text{sek},y}$ gilt:

$$\text{red } f_{y,k} = \rho_f \cdot f_{y,k}$$

$$E_{\text{sek}} = \frac{E}{1 + 0,002 \cdot \frac{E}{f_{y,k}} \cdot \rho_f^5} \quad \text{und} \quad E_{\text{sek},y} = \frac{E}{1 + 0,002 \cdot \frac{E}{f_{y,k}}}$$

mit

ρ_f Streckgrenzenabminderungsfaktor

$\text{red } f_{y,k}$ und E_{sek} sind mit demselben Streckgrenzenabminderungsfaktor ρ_f zu berechnen. Er kann unter Einhaltung der Bedingungen

$$\rho_f = \frac{\text{red } f_{y,k}}{f_{y,k}}$$

$$\sigma_v \leq \rho_f \cdot \frac{f_{y,k}}{\gamma_M}$$

mit

σ_v Vergleichsspannung nach DIN 18800-1:2008-11, Gl. (36) frei gewählt werden.

Für $\rho_f \leq 0,40$ darf für E_{sek} der Wert E gemäß Tabelle 11, Spalte 6, angesetzt werden.

Anmerkung 1:

Die zweite Bedingung entspricht dem Nachweis nach DIN 18800-2:2008-11, Element 121. Danach ist nachzuweisen, dass die Vergleichsspannung nicht größer als der Bemessungswert der reduzierten Streckgrenze ist.

Anmerkung 2:

Für $\rho_f = 1$ erhält man als Sonderfall die Spannungs-Dehnungs-Beziehung nach Bild 1c in Anlage 14; es gilt

$$\text{red } f_{y,k} = f_{y,k} \quad \text{und} \quad E_{\text{sek}} = E_{\text{sek},y}$$



Anmerkung 3:

Hinweis zur Ermittlung des Streckgrenzenabminderungsfaktors ρ_f

- Ist die Vergleichsspannung σ_v bekannt, dann ergibt sich ρ_f aus

$$\rho_f = \sigma_v \cdot \frac{\gamma_M}{f_{y,k}}$$

- Ist die Vergleichsspannung σ_v noch nicht bekannt, so muss ρ_f zunächst geschätzt werden. Die geeignete Wahl von ρ_f hängt vom Schlankheitsgrad des zu untersuchenden Bauteiles ab. Es empfiehlt sich, bei gedrunenen Bauteilen $\rho_f = 1$, bei sehr schlanken $\rho_f = 0,4$ und für schlanke bis mittelschlank ρ_f zwischen 0,5 und 0,9 zu wählen. Um die rechnerisch größte Beanspruchung zu erhalten, ist ρ_f zu variieren.

(2) Zu allen Sekantenmodulen E_{sek} ist der zugehörige Schubmodul festgelegt mit

$$G_{sek} = \frac{E_{sek}}{2(1 + \mu)}$$

und

$$\mu = 0,3$$

3.3.2.3.3 Bemessungswerte der Größen E_{sek} , G_{sek} und $red f_{y,k}$

Die Größen E_{sek} , G_{sek} und $red f_{y,k}$ oder im Sonderfall nach Bild 1c in Anlage 14 die Größen $E_{sek,y}$ und $G_{sek,y}$ sind charakteristische Werte im Sinne von DIN 18800-1:2008-11, Element 304.

Der Bemessungswert der abgeminderten Streckgrenze ist

$$red f_{y,d} = \frac{red \cdot f_{y,k}}{\gamma_M} = \frac{\rho_f \cdot f_{y,k}}{\gamma_M}$$

Wenn für die Spannungs-Dehnungs-Beziehung ein Sekantenmodul $E_{sek} > E_{sek,y}$ angenommen wird, also $\rho_f < 1$ ist, dann sind alle Nachweise mit $red f_{y,d}$ zu führen.

3.3.3 Abgrenzungskriterien

Bei Nachweisen nach DIN 18800-1:2008-11, Elemente 728, 739 und 740, ist anstelle des E-Moduls der Sekantenmodul $E_{sek,y}$ nach 3.3.2.3.2(1) einzusetzen.

Dies gilt auch für die Berechnung der dabei verwendeten Verformungen und Knicklasten.

3.3.4 Betriebsfestigkeit

Die Bedingungen (25) und (26) in DIN 18800-1:2008-11 sind durch

$$\Delta\sigma < 21 \text{ N/mm}^2 \quad \text{für (25)}$$

$$n < 10^7 (21/\Delta\sigma)^3 \quad \text{für (26)}$$

zu ersetzen.

3.3.5 Nachweise nach DIN 18800-1:2008-11

3.3.5.1 Krafteinleitungen

Die Grenzkraft $F_{R,d}$ nach DIN 18800-1:2008-11, Element 744, ist auf 74 % der nach den Gln. (29) und (30) ermittelten Werte abzumindern.

Der in Element 744 angegebene Größtwert 60 der Stegslankheit h/s , für die die Beulsicherheit nicht nachgewiesen werden muss, ist durch 32 zu ersetzen.



3.3.5.2 Lochschwächungen

Der Nachweis ist unabhängig vom Lochleibungsnachweis Element (805) in DIN 18800-1:2008-11 zu führen. Der Nachweis, ob der Lochabzug unberücksichtigt bleiben darf, ist mit Gleichung (27) im Element 742 zu führen.

3.3.5.3 Grenzwerte $\sigma_{\text{grenz}}(b/t)$ und $\sigma_{\text{grenz}}(d/t)$ nach Tabellen 12 bis 14 in DIN 18800-1:2008-11

Bei Anwendung von DIN 18800-1:2008-11, Element 745, mit Tabellen 12 bis 14, ist der Quotient

$$\frac{240}{\sigma_1 \cdot \gamma_M} \text{ durch } \frac{240}{\sigma_1 \cdot \gamma_M} \cdot \frac{E_{\text{sek}}}{E_{\text{Baustahl}}}$$

mit E_{sek} nach 3.3.2.3.2(1) mit $\rho_f = \sigma_1 \cdot \frac{\gamma_M}{f_{y,k}}$

und $E_{\text{Baustahl}} = 210000 \text{ N/mm}^2$

zu ersetzen.

3.3.5.4 Grenzwerte $\sigma_{\text{grenz}}(b/t)$ und $\sigma_{\text{grenz}}(d/t)$ nach Tabelle 15 in DIN 18800-1:2008-11

Bei Anwendung von DIN 18800-1:2008-11, Element 753, Tabelle 15, ist der Quotient

$$\frac{240}{f_{y,k}} \text{ durch } \frac{240}{f_{y,k}} \cdot \frac{E_{\text{sek},y}}{E_{\text{Baustahl}}}$$

mit $E_{\text{sek},y}$ nach 3.3.2.3.2(1)

und $E_{\text{Baustahl}} = 210000 \text{ N/mm}^2$

zu ersetzen.

3.3.5.5 Grenzwerte $\sigma_{\text{grenz}}(b/t)$ und $\sigma_{\text{grenz}}(d/t)$ nach Tabelle 18 in DIN 18800-1:2008-11

Die Angaben in Abschnitt 3.3.5.4 zu DIN 18800-1:2008-11, Element 753, Tabelle 15 gelten auch bei Anwendung von Element 758, Tabelle 18.

3.3.5.6 Beanspruchbarkeit von Schrauben auf Abscheren

Abweichend von Element 804 in DIN 18800-1:2008-11 gilt für die Stahlsorten lfd. Nr. 3 bis 6 und 8 bis 11 nach Tabelle 2 für α_a in Gl. (47):

$\alpha_a = 0,75$ für Schrauben der Festigkeitsklasse 50,

$\alpha_a = 0,68$ für Schrauben der Festigkeitsklassen 70 und 80.

Für die Stahlsorten lfd. Nr. 12 bis 17 nach Tabelle 2 gilt einheitlich $\alpha_a = 0,5$ für Schrauben der Festigkeitsklassen 50, 70 und 80.

Der Nachweis ist unabhängig von der Lage der Scherfuge stets mit dem Spannungsquerschnitt A_S zu führen.

Anmerkung:

Das hängt damit zusammen, dass diese Schrauben im Unterschied zu Schrauben aus unlegiertem oder niedriglegiertem Stahl örtlich unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen können.

3.3.5.7 Beanspruchbarkeit von Schweißnähten

(1) Für die Schweißprozesse 111, 121, 131, 135, 136 und 141 gilt Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11.

Anmerkung: Für die übrigen Schweißprozesse siehe 4.6.3 bis 4.6.8.



(2) Abweichend von DIN 18800-1:2008-11 ist für die Berechnung der Grenzsweißnahtspannung von Schweißverbindungen von Stählen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

- miteinander oder
- mit Baustählen nach DIN 18800-1:2008-11, Element 401 oder
- mit Feinkornbaustählen nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

für $f_{y,k}$ der jeweils kleinere Wert einzusetzen, der sich für diese Kombination aus Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11, Spalte 4 und aus Anlagen 5 und 6, Tabellen 5 bis 7 aus den Spalten 4 ergibt. Zusätzlich ist bei den Mischverbindungen nach Tabelle 6 und 7 der Tragfähigkeitsnachweis für die Schweißnaht mit dem Wert $f_{y,k}$ des Baustahls oder des Feinkornbaustahls zu führen.

(3) Für die α_w -Werte sind anstelle der in Tabelle 21 in DIN 18800-1:2008-11 angegebenen Werte, die der Anlage 9, Tabelle 13 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu verwenden. Bei den Mischverbindungen nach Tabelle 6 und 7 ist im Tragfähigkeitsnachweis für die Schweißnaht mit dem Wert $f_{y,k}$ des Baustahls oder des Feinkornbaustahls der α_w -Wert nach Tabelle 21 in DIN 18800-1:2008-11 oder nach der zugehörigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu verwenden.

(4) DIN 18800-1:2008-11, Element 833 mit Tabelle 22 darf hier nicht angewendet werden.

3.3.6 Nachweise nach DIN 18800-2, -3 und -4:2008-11

3.3.6.1 Grundsätzliches zum Nachweis der Sicherheit gegen instabiles Versagen

3.3.6.1.1 Spannungs-Dehnungs-Beziehung

Bei Nachweisen der Sicherheit gegen instabiles Versagen - mit Ausnahme der vereinfachten Nachweise in den Abschnitten 3.3.7 bis 3.3.9 - ist in allen Bedingungen von DIN 18800-2 und -3:2008-11 entsprechend Abschnitt 3.3.2.3.2

$f_{y,k}$ durch $\text{red } f_{y,k}$

$f_{y,k}$ durch $\text{red } f_{y,k}$

E durch E_{sek}

G durch G_{sek}

zu ersetzen.

Entsprechend sind alle von diesen Basisgrößen abhängigen Größen mit dem Index sek zu kennzeichnen und in den Bedingungen zu verwenden.

Im Falle eines Nachweises entsprechend Abschnitt 3.3.2.3.1 sind mit

$$\text{red } f_{y,d} = \max \sigma_v$$

auch $\text{red } f_{y,k}$, E_{sek} und G_{sek} durch das Ergebnis der nichtlinearen Berechnung festgelegt.

Anmerkung:

Beispiele sind

$$N_{ki,sek} = \pi^2 \cdot \frac{(EI)_{sek}}{s_k^2}$$

$$N_{pl,sek,d} = \text{red } f_{y,d} \cdot A$$

$$\epsilon_{sek} = I \cdot \sqrt{\frac{N}{(EI)_{sek}}}$$



$$\lambda_{a,sek} = \pi \cdot \sqrt{\frac{E_{sek}}{red \cdot f_{y,k}}}$$

$$\sigma_{e,sek} = \frac{\pi^2 \cdot E_{sek}}{12 \cdot (1 - \mu^2)} \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2$$

Im Sonderfall $red \cdot f_{y,k} = f_{y,k}$ und $E_{sek} = E_{sek,y}$

3.3.6.1.2 Vereinfachte Nachweise

Für die Stabilitätsfälle Biegeknicken, Biegedrillknicken und Plattenbeulen werden in den Abschnitten 3.3.7 und 3.3.8 κ -Werte für nichtrostende Stähle angegeben, die mit den Bedingungen in Abschnitt 3.3.7.10 auch auf planmäßig gerade Stäbe mit ebenen dünnwandigen Querschnittsteilen angewandt werden dürfen. In diesen κ -Werten ist das nichtlineare Werkstoffverhalten berücksichtigt.

In den genannten Fällen darf daher ein vereinfachter Nachweis mit $E = 170000\text{N/mm}^2$ und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.1.1(2) geführt werden.

3.3.7 Nachweise nach DIN 18800-2:2008-11

3.3.7.1 Einteilige Stäbe nach DIN 18800-2:2008-11, Abschnitt 3

Die Nachweise dürfen nach DIN 18800-2:2008-11, Abschnitt 3, unter Beachtung der Festlegungen in den folgenden Abschnitten 3.3.7.2 bis 3.3.7.9 geführt werden, mit $E = 170000\text{N/mm}^2$ und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.1.1(2), soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist.

3.3.7.2 Abgrenzung gegen Biegedrillknicken

Abweichend von Element 303 ist die Bedingung nach dem 3. Spiegelstrich hier nicht anzuwenden.

3.3.7.3 Abminderungsfaktor κ für Biegeknickenachweise

Die Gleichungen (4a) und (4b) im Element 304 sind zu ersetzen durch:

$$\bar{\lambda}_k \leq 0,13: \quad \kappa = 1 \quad \text{für (4a)}$$

$$\bar{\lambda}_k > 0,13: \quad \kappa = \frac{1}{k + \sqrt{k^2 - \bar{\lambda}_k^2}} \quad \text{für (4b)}$$

$$k = 0,5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda}_k - 0,13) + \bar{\lambda}_k^2]$$

Die Tabelle 4 im Element 304 ist zu ersetzen durch Tabelle 14 in Anlage 10 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Anmerkung 2 zu Element 304 entfällt. Das Bild 10 darf nicht verwendet werden.

3.3.7.4 Zusatzbedingungen bei veränderlichen Querschnitten und Normalkräften

In der Bedingung (5) im Element 305 ist der Verzweigungslastfaktor η_{ki} mit $E_{sek,y}$ nach 3.3.2.3.2(1) zu berechnen.

3.3.7.5 Behinderung der Verdrehung durch Nachweis ausreichender Drehbettung

In der Bedingung (8) im Element 309 ist anstelle E mit $E_{sek,y}$ nach 3.3.2.3.2(1) zu rechnen.



3.3.7.6 Nachweis des Druckgurtes als Druckstab

In (12) und (13) sind einander zugeordnete Werte von $\text{red } f_{y,k}$ und E_{sek} zu verwenden.

$\sqrt{240/f_{y,k}}$ in Bedingung (15) ist mit $\sqrt{E_{\text{sek},y}/E_{\text{Baustahl}}}$

mit $E_{\text{Baustahl}} = 210000 \text{ N/mm}^2$ und $E_{\text{sek},y}$ nach 3.3.2.3.2(1) zu multiplizieren.

Der Abminderungsfaktor κ in Bedingung (14) ist nach Abschnitt 3.3.7.3 zu bestimmen.

3.3.7.7 Abminderungsfaktor κ_M für Biegedrillknicknachweise

Die Gleichung (17) im Element 311 darf hier nicht angewendet werden. Die Gleichung (18) gilt für alle Schlankheitsgrade.

In Bild 14 im Element 311 ist k_n im rechten Teil von 0,8 auf 0,87 anzuheben.

In Element 311, Tabelle 9, sind die Werte n in der rechten Spalte wie folgt zu ersetzen:

Zeile	n
1	1,17
2	1,03
3	0,89
4	1,03

Zeile 5 gilt mit $n = 0,67 + 0,5 \cdot (\text{min } h / \text{max } h)$ abweichend von DIN 18800-2:2008-11 für $\text{min } h / \text{max } h \geq 0,5$.

Die rechte Seite der Bedingung (21) im Element 311 ist mit

$$\frac{E_{\text{sek},y}}{E_{\text{Baustahl}}}$$

mit $E_{\text{Baustahl}} = 210000 \text{ N/mm}^2$ und $E_{\text{sek},y}$ nach 3.3.2.3.2(1) zu multiplizieren.

Die Anmerkung 2 zum Element 311 ist hier nicht anzuwenden.

3.3.7.8 Einachsige Biegung mit Normalkraft

Die Abminderungsfaktoren κ und κ_M in den Bedingungen der Elemente 312 bis 320 sind nach den Abschnitten 3.3.7.3 und 3.3.7.7 zu berechnen.

In Gleichung (23) in Element 313 ist

$$\alpha \cdot (\bar{\lambda}_k - 0,2) \quad \text{durch}$$

$$\alpha \cdot (\bar{\lambda}_k - 0,13) \quad \text{zu ersetzen.}$$

In Bedingung (24) ist $M_{pl,d}$ durch $\rho_f \cdot M_{pl,d}$ zu ersetzen, und anstelle von Δn ist $\Delta n / \rho_f$ einzusetzen. Die Nebenbedingung $\Delta n \leq 0,1$ gilt nicht für $\Delta n / \rho_f$. Als Näherung auf der sicheren Seite darf dabei für ρ_f der Wert eingesetzt werden, der sich für die bezogene Schlankheit $\bar{\lambda}_k$ ergibt, für die der Abminderungsfaktor κ ermittelt wurde. Die in den Tabellen der Anlagen 14.1-14.4 angegebenen Werte ρ_f liegen auf der sicheren Seite.

In Bedingung (26) im Element 318 ist der Verzweigungslastfaktor η_{ki} mit $E_{\text{sek},y}$ nach 3.3.2.3.2(1) zu berechnen.

In Bedingung (27) im Element 320 ist $k_y = 1$ zu setzen.

3.3.7.9 Zweiachsige Biegung mit oder ohne Normalkraft

Vereinfachte Nachweise mit den Bedingungen (28) im Element 321 und (29) im Element 322 dürfen nicht geführt werden.



Nachweise mit der Bedingung (30) im Element 323 dürfen mit

$$k_y = 1 \text{ und } k_z = 1,5$$

geführt werden, wenn die Abminderungsfaktoren κ und κ_M nach den Abschnitten 3.3.7.3 und 3.3.7.7 berechnet werden und $M_{pl,z,d}$ durch $\rho_f^+ \cdot M_{pl,z,d}$ ersetzt wird. Als vorsichtige Näherung darf für ρ_f^+ der kleinere der beiden Werte ρ_f eingesetzt werden, die sich für die bezogenen Schlankheiten $\bar{\lambda}_K$ und $\bar{\lambda}_M$ ergeben, für die die Abminderungsfaktoren κ und κ_M ermittelt wurden. Die in den Tabellen der Anlagen 14.1-14.4 für das Biegeknicken angegebenen Werte ρ_f liegen auf der sicheren Seite. Aus den Tabellen der Anlage 15 können die Werte für das Biegedrillknicken entnommen werden.

3.3.7.10 Planmäßig gerade Stäbe mit ebenen dünnwandigen Querschnittsteilen

3.3.7.10.1 Allgemeines

Die Regelungen in DIN 18800-2:2008-11, Abschnitt 7, dürfen unter Beachtung der in den Abschnitten 3.3.7.10.2 bis 3.3.7.10.9 genannten Änderungen prinzipiell als vereinfachte Nachweise gemäß Abschnitt 3.3.6.1.2 verwendet werden.

3.3.7.10.2 Anwendungsbereich

Zur Anmerkung 1 in Element 701 ist Abschnitt 3.3.5.3 zu beachten.

3.3.7.10.3 Nachweisverfahren

Abweichend von Element 702 darf der Tragsicherheitsnachweis nur nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch geführt werden. Die zum Nachweisverfahren Elastisch-Plastisch gehörenden Bedingungen in den Elementen 705 bis 729 dürfen nicht benutzt werden.

3.3.7.10.4 Einfluss von Schubspannungen

In Element 703, Bedingung (80) ist die ideale Plattenbeulspannung $\tau_{pi,d}$ mit $E_{sek,y}$ nach 3.3.2.3.2(1) zu berechnen.

3.3.7.10.5 Wirksame Breite beim Verfahren Elastisch-Elastisch

Die wirksame Breite b' ist entsprechend den Bedingungen der Elemente 711 bis 713 mit den nachfolgend genannten Änderungen zu ermitteln.

Es ist der in Anmerkung 2 zu Element 712 genannte Grenzfall $\sigma = f_{y,d}$ anzunehmen.

Folglich wird $\bar{\lambda}_p$ anstelle $\bar{\lambda}_{p\sigma}$ geschrieben.

$$b' = 0,74 \cdot \left\{ \frac{1}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,22}{2 \bar{\lambda}_p} \right\} \cdot b \quad \text{für} \quad \bar{\lambda}_p > 0,673 \cdot \sqrt{\frac{E_{sek,y}}{E}}$$



Wirksame Breite bei einseitiger Lagerung:

$$b' = b \quad \text{für} \quad \lambda_p \leq 0,7 \cdot \sqrt{\frac{E_{sek,y}}{E}}$$

$$b' = \left\{ \frac{0,68}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,11}{2 \bar{\lambda}_p} \right\} \cdot b \quad \text{für} \quad 0,7 \cdot \sqrt{\frac{E_{sek,y}}{E}} < \bar{\lambda} < 0,6875$$

$$b' = \frac{0,52}{\bar{\lambda}_p} \cdot b \quad \text{für} \quad \bar{\lambda}_p \geq 0,6875$$

mit $E_{\text{sek},y}$ = Sekantenmodul nach 3.3.2.3.2(1),

E = Elastizitätsmodul nach Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11, Spalte 6.

Abweichend von den in DIN 18800-2:2008-11, Element 712 definierten Größen sind hier:

$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{k \cdot \sigma_e}}$$

$$\sigma_e = 153\,600 \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 \text{ N/mm}^2$$

In Tabelle 27, Zeile 1, sind die wirksamen Breiten wie folgt zu ermitteln

$$b'_1 = 0,74 \cdot \rho \cdot b \cdot k_1$$

$$b'_2 = 0,74 \cdot \rho \cdot b \cdot k_2$$

3.3.7.10.6 Vereinfachter Nachweis für planmäßig mittigen Druck

In Element 716 ist in Gleichung (91)

$$\alpha' \cdot (\bar{\lambda}'_k - 0,2) \text{ zu ersetzen durch } \alpha' \cdot (\bar{\lambda}'_k - 0,13)$$

und die Parameter α in Gleichung (92) sind aus Tabelle 14 in Abschnitt 3.3.7.3 zu entnehmen.

3.3.7.10.7 Zweiachsige Biegung mit oder ohne Normalkraft

Der vereinfachte Tragsicherheitsnachweis gemäß Element 721 darf nicht geführt werden.

3.3.7.10.8 Nachweis des Druckgurtes als Druckstab

Zu den Bedingungen in Element 724 ist Abschnitt 3.3.7.6 zu beachten.

3.3.7.10.9 Allgemeiner Nachweis

In DIN 18800-2:2008-11, Element 725 ist $\sigma_e = 153\,600 \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 \text{ N/mm}^2$ einzusetzen.

3.3.8 Nachweise nach DIN 18800-3:2008-11

3.3.8.1 Allgemeines

DIN 18800-3:2008-11 darf für den Nachweis der Beulsicherheit unversteifter Platten angewendet werden, wobei die Festlegungen in den Abschnitten 3.3.9.2 bis 3.3.9.5 sowie die Tabelle 15 in Anlage 11 gelten.

3.3.8.2 Systemgrößen

(1) Abweichend von DIN 18800-3:2008-11, Element 113, Anmerkung 2, gilt mit $E = 170\,000 \text{ N/mm}^2$ und $\mu = 0,3$

$$\sigma_e = 153\,600 \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 \text{ N/mm}^2$$

(2) Die Zahlenangaben in DIN 18800-3:2008-11, Element 113, Anmerkung 4, für den Bezugsschlankheitsgrad λ_a treffen für nichtrostende Stähle nicht zu. Sie sind im Einzelfall mit den charakteristischen Werten nach 3.3.1.1(2) und 3.3.1.1(3) zu berechnen.

3.3.8.3 Bauteile ohne oder mit vereinfachtem Nachweis

(1) Die Angaben für Walzprofile (I, U, HE-A, HE-B, HE-M und IPE) in DIN 18800-3:2008-11, Element 202, treffen für nichtrostende Stähle nicht zu.

(2) Die Elemente 203 und 204 sind nicht anzuwenden.



(3) In der Bedingung für b_{ik}/t in Element 205 hinter dem zweiten Spiegelstrich ist E durch $E_{sek,y}$ zu ersetzen.

3.3.8.4 Grenzbeulspannungen mit Knickeinfluss

In DIN 18800-3:2008-11, Element 503 ist für den Abminderungsfaktor für Knicken κ_K anstelle des Wertes gemäß DIN 18800-2:2008-11, Element 304, der nach Abschnitt 3.3.7.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einzusetzen.

3.3.8.5 Abminderungsfaktoren κ

(1) Anstelle der Abminderungsfaktoren nach DIN 18800-3:2008-11, Tabelle 1 und Bild 9 sind die nach Anlage 11, Tabelle 15 zu verwenden.

(2) In Element 603, Gleichung (24), ist für den Abminderungsfaktor für Knicken κ_K anstelle des Wertes gemäß DIN 18800-2:2008-11, Element 304, der nach Abschnitt 3.3.7.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einzusetzen.

3.3.9 Nachweise nach DIN 18800-4:2008-11

3.3.9.1 Abgrenzungskriterien

In den Bedingungen, die angeben, wann kein Nachweis erforderlich ist, ist $E_{sek,y}$ nach 3.3.2.3.2(1) anstelle des E-Moduls zu verwenden. Dabei handelt es sich bei der Kreiszynderschale um die Bedingungen

- (32) in Element 411 für Druckbeanspruchung in Umfangsrichtung,
 - (37) in Element 415 für Schubbeanspruchung,
- und bei der Kugelschale um die Bedingung
- (80) in Element 704.

Bei der Bedingung (25) in Element 405 für Druckbeanspruchung der Kreiszynderschale in Axialrichtung darf der E-Modul nach Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11, Spalte 6 verwendet werden.

Die in Element 410 angegebene Bedingung (31) zum Ausschluss des Beulsicherheitsnachweises bei sehr langen Kreiszyndern gilt nicht für nichtrostende Stähle.

3.3.9.2 Vereinfachte Nachweise bei sehr schlanken Schalen

Wenn sich mit

E nach Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11, Spalte 6 und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.1.1(2)

für normal imperfektionsempfindliche Schalenbeulfälle

$$\bar{\lambda}_S \geq 1,90$$

ergibt, darf der Nachweis mit $0,4 f_{y,k}$ anstelle von $f_{y,k}$ und E geführt werden (siehe auch Anlage 13).

3.3.9.3 Allgemeiner Nachweis

Wenn für einen Schalenbeulfall der bezogene Schlankheitsgrad die nach Abschnitt 3.3.9.1 und 3.3.9.2 anzuwendende Bedingung nicht erfüllt, sind die Nachweise im allgemeinen alternativ mit einer der beiden linearisierten Spannungs-Dehnungsbeziehungen nach Abschnitt 3.3.2.3.2 zu führen. Weiterhin gelten für den Nachweis der Beulsicherheit die Festlegungen in den Abschnitten 3.3.1.1, 3.3.2.3.2 und 3.3.2.3.3 zur Ermittlung der Werkstoffkennwerte.

Anmerkung: Die mit der linearisierten Spannungs-Dehnungsbeziehung nach Bild 1d gemäß den genannten Abschnitten ermittelten charakteristischen Werte der realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$ nach den Gleichungen 4 und 5 von DIN 18800-4:2008-11 sind für den allgemeinen Fall mit $E = 170000\text{N/mm}^2$ in Anlage 13 angegeben.



3.3.9.4 Nachweis für die Kreiszyinderschale mit Druckbeanspruchung in Axialrichtung

Der Nachweis darf nach DIN 18800-4:2008-11 mit E nach Anlage 8.1 und 8.2, Tabelle 11, Spalte 6 und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.1.1(2) geführt werden, wenn die auf diese Weise ermittelten charakteristischen Werte der realen Beulspannungen mit dem von der Schalenschlankheit abhängigen Faktor Ψ auf den Wert

$$\sigma_{xS,R,k} = \Psi \cdot \kappa_2 \cdot f_{y,k}$$

abgemindert werden, wobei für

$\Psi = 1$	für	$\bar{\lambda}_S \leq 0,40$
$\Psi = 1 - 0,735(\bar{\lambda}_S - 0,40)$	für	$0,40 \leq \bar{\lambda}_S \leq 0,74$
$\Psi = 0,75$	für	$0,74 \leq \bar{\lambda}_S \leq 1,00$
$\Psi = 0,75 + 0,658(\bar{\lambda}_S - 1)$	für	$1,00 \leq \bar{\lambda}_S \leq 1,38$
$\Psi = 1$	für	$1,38 \leq \bar{\lambda}_S$

gilt.

3.3.10 Nachweise nach DIN 18808:1984 -10 (Tragwerke aus Hohlprofilen)

3.3.10.1 Allgemeines

(1) Bauteile aus Hohlprofilen aus nichtrostenden Stählen der Festigkeitsklassen S460 und S690 sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

(2) Für den Tragsicherheitsnachweis für Tragwerke aus geschweißten Hohlprofilen gilt DIN 18808:1984-10 einschließlich des diesbezüglichen Teils der Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit folgenden Abweichungen.

3.3.10.2 Grenzen und Regelungen für Stababmessungen in Fachwerken

Abweichend von Tabelle 3 der Norm gilt Tabelle 16 in Anlage 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3.3.10.3 Wanddickennachweis für unversteifte Fachwerkknoten

3.3.10.3.1 Anwendung der Bilder 3 bis 8

Die Werte $\text{erf}(t_u/t_a)$ dürfen den Bildern 3 bis 8 entnommen werden, wenn sie für nichtrostende Stähle in den Festigkeitsklassen S235 und S275 den für "Stahl S235 (St 37)" und für die Festigkeitsklasse S355 den für "Stahl S355 (St 52)" angegebenen gleichgesetzt werden.

Die Ordinatenkala ist rechts und links unabhängig von der Festigkeitsklasse gleich und lautet:

$$(\text{vorh } \sigma_{u,\text{Druck}} / \text{grenz } \sigma),$$

wobei die Zahlenwerte unten mit 0,143 beginnen und oben mit 1,00 enden.

3.3.10.4 Biegegesteifte Rahmenecken aus Rechteckhohlprofilen

3.3.10.4.1 Grenzen und Regelungen für Stababmessungen bei biegegesteiften Rahmenecken mit

$$\vartheta = 90^\circ$$

Abweichend von Tabelle 5 der Norm gilt Tabelle 17 in Anlage 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3.3.10.4.2 Tragsicherheitsnachweis für die Schweißnähte

Abweichend von Abschnitt 5.5 der Norm gilt:

$\alpha \leq 0,71$ für die Stahlsorte 1 nach Anlage 1, Tabelle 1,

$\alpha \leq 0,84$ für die Stahlsorten 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 und 16 nach Tabelle 1.



3.3.11 Nachweis der Betriebsfestigkeit für Fassadenelemente

(1) Für Bauteile, Verankerungs- und Verbindungsmittel, die außerhalb der Wärmedämmung eines Gebäudes liegen, darf mit Ausnahme der im Absatz (2) genannten Fälle temperaturbedingten plastischen Verformungen nur dann zugestimmt werden, wenn durch Versuche und ein zugehöriges Gutachten einer auf diesem Gebiet erfahrenen Prüfstelle eine ausreichende Ermüdungssicherheit nachgewiesen wird. Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist eine Kopie des Prüfberichtes und des Gutachtens zur Kenntnis zu geben.

Die Teile sind mit einer der Wärmeausdehnung entsprechenden Auslenkung im Versuch zu prüfen.

Hierbei ist für eine Schwellbeanspruchung folgendes Lastkollektiv anzusetzen:

100	Lastwechsel für eine Verschiebung entsprechend $\Delta T = 70K$,
2000	Lastwechsel für eine Verschiebung entsprechend $\Delta T = 60K$,
20000	Lastwechsel für eine Verschiebung entsprechend $\Delta T = 50K$.

Im Anschluss an dieses Lastkollektiv müssen im statischen Versuch Lasten erreicht werden, die sicherstellen, dass noch mindestens 80 % der statischen Tragfähigkeit des Bauteils ohne Ermüdungsbeanspruchung vorhanden sind.

Bei den Versuchen dürfen unter der charakteristischen Einwirkung keine bleibenden Verformungen auftreten.

(2) Bei einer maximalen Spannung von $\alpha_K \cdot \sigma \leq 225 \text{ N/mm}^2$ unter Gebrauchslast erübrigt sich für temperaturbedingte Schwellbeanspruchung ein Nachweis der Ermüdungssicherheit durch Versuche, wobei in die Formel für α_K entsprechend dem Kerbradius (z. B. für Schraubengewinde nach DIN 13-1:1999-11 $\alpha_K = 4,0$) einzusetzen ist. In diesem Falle ist ein Nachweis der Tragfähigkeit unter vorwiegend ruhender Beanspruchung ausreichend.

3.3.12 Brandschutz

Für die nichtrostenden Stähle bis einschließlich Festigkeitsklasse S355 darf das Brandverhalten wie für unlegierte Baustähle gemäß DIN 4102-4:1994-03 beurteilt werden. Bei höheren Festigkeitsklassen gelten die kritischen Temperaturen wie in DIN 4102-4:1994-03, Bild 68 dargestellt. Für den Feuerwiderstand sind daher die Bauteile aus diesem Stahl ebenso zu klassifizieren.

4 Bestimmungen für die Ausführung der Bauteile

4.1 Allgemeines

Es gilt DIN 18800-7:2008-11, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

4.2 Eignung zum Trennen

Alle Stähle dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dürfen spanend bearbeitet, mechanisch oder thermisch geschnitten oder getrennt werden. Brennschneiden mit Sauerstoff-Acetylen-Brenner ist bei den nichtrostenden Stählen nicht möglich. Bei der Festlegung der Bearbeitungsparameter für die spanende Bearbeitung, wie z. B. Geometrie der Schneidwerkzeuge, Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit, ist das Gefüge der jeweiligen Stahlsorte nach Anlage 1, Tabelle 1 zu berücksichtigen.

Die bei den thermischen Trennverfahren entstandenen Oxid- oder Anlaufschichten müssen gemäß den Erfordernissen des Korrosionsschutzes (vgl. Abschnitt 2.1.6.3) entfernt werden.



Die von der Schnittoberfläche gemessene Tiefe der Entfestigung beträgt maximal bei den

- austenitischen Stählen 1,5 mm,
- austenitisch-ferritischen Stählen 2,0 mm,
- ferritischen Stählen 3,0 mm.

Diese Entfestigungszonen sind beim Tragfähigkeitsnachweis dann zu berücksichtigen, wenn sie mehr als 10 % der tragenden Querschnittsfläche erfassen.

Sollen bei Anwendung von anderen thermischen Trennverfahren, wie z. B. Laserstrahl- oder Elektronenstrahlschneidverfahren, bei der Berechnung geringere Entfestigungszonen angesetzt werden, so sind diese durch Versuche zu belegen.

4.3 Wärmebehandlung

Wärmebehandlungen von ferritischen Stählen können nach Kaltformgebung erforderlich sein, siehe Abschnitt 4.4.

Wärmebehandlungen der austenitischen und der austenitisch-ferritischen Stähle durch Weiterverarbeiter sind unzulässig, außer in Einzelfällen nach Warmformgebungen, siehe Abschnitt 4.5.

4.4 Kaltformgebung

Bei der Kaltformgebung von Bauteilen dürfen keine Risse auftreten.

Als Richtwert für den Mindestbiegeradius r bei Flacherzeugnissen bis 3 mm Dicke gilt für die Stahlsorten im unverfestigten Zustand bei:

- austenitischen Stählen $r = 0$
- ferritisch-austenitischen sowie ferritischen Stählen $r = t$

Im Übrigen gilt für den Mindestradius r bei der Kaltformgebung durch Abkanten von Blech und Band sowie für das Biegen von Flach- und Rundstäben

$$r = (4,2 - A_5/10) \cdot t$$

mit

r = Innenradius

A_5 = Mindestbruchdehnung in % für die unverfestigten Zustände nach der Technischen Lieferbedingung und für die verfestigten Zustände nach Anlage 3, Tabelle 3, wobei für Werte, die größer als 42 sind, der Wert 42 einzusetzen ist.

t = Blechdicke oder Durchmesser von Rundstäben

Wenn die Bruchdehnungskennwerte A_5 in Querrichtung geringer sind, ist dies beim Abkanten in Querrichtung durch Verwendung dieser Werte in voranstehender Gleichung zu berücksichtigen.

4.5 Warmformgebung

Falls im Einzelfall Warmformgebungen erforderlich sind, sind die Bedingungen dafür durch Versuche zu ermitteln. Die Prüfergebnisse sind im Fertigungsbuch zu protokollieren.

4.6 Durchführung der Schweißarbeiten

4.6.1 Allgemeines

(1) Schweißbetriebe müssen eine der Fertigung entsprechende Herstellerqualifikation, siehe Abschnitt 4.7, besitzen. Schweißarbeiten dürfen nur nach vorliegenden Schweißanweisungen ausgeführt werden.

(2) Beim Schweißen ist die größere Wärmeausdehnung der austenitischen Stähle und die geringere Wärmeleitfähigkeit aller Stähle nach Tabelle 1 gegenüber niedriglegierten und unlegierten Baustählen zu beachten.



(3) Beim Bolzenschweißen mit Hubzündung, Bolzenschweißen mit Spitzenzündung, Widerstandspunktschweißen, Widerstandsabbrennstumpfschweißen, Pressstumpfschweißen und beim Reibschweißen sind nach längerer Fertigungsunterbrechung (mehr als 6 Monate) vor Wiederaufnahme der Fertigung bauteilbezogene Arbeitsprüfungen durchzuführen. Auch bei laufender Fertigung sind mindestens einmal pro Jahr derartige Arbeitsprüfungen erforderlich. Die Ergebnisse dieser Arbeitsprüfungen sowie gegebenenfalls zusätzlicher Fertigungsprüfungen sind in einem Fertigungsbuch festzuhalten, das am Arbeitsplatz vorzuliegen hat und bei Bedarf der anerkannten Stelle zur Einsicht und Prüfung vorzulegen ist.

(4) Sofern ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich ist, ist dem Deutschen Institut für Bautechnik von der anerkannten Stelle eine Kopie dieses Gutachtens zur Kenntnis zu geben.

4.6.2 Lichtbogenschweißen (111, 121, 131, 135, 136, 141)

(1) Mit Ausnahme der Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571 in der Festigkeitsklasse S235 sowie Verbindungen dieser Stähle mit unlegierten Baustählen und Verbindungen dieser Werkstoffe untereinander sind vor Fertigungsbeginn Verfahrensprüfungen nach DIN EN ISO 15614-1:2000-08 durchzuführen. Bei der Verfahrensprüfung ist ergänzend die Dehngrenze $R_{p0,2}$ für die jeweilige Anwendung nachzuweisen. Die Verfahrensprüfung ist mit einer bauaufsichtlich anerkannten Stelle durchzuführen.

(2) Aus den in Abschnitt 4.6.1 (2) genannten Gründen ist der Wurzelspalt bei austenitischen Stählen ca. 40 % größer zu halten als bei niedrig- und unlegierten Baustählen.

(3) Im Hinblick auf die Vermeidung von Heißrissen und die Begrenzung des Festigkeitsabfalls bei kaltverfestigten Stählen ist die Streckenenergie möglichst gering zu halten. Dabei darf bei den Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4003, 1.4539, 1.4439, 1.4529 und 1.4565 sowie bei allen kaltverfestigten Stahlsorten 15 kJ/cm nicht überschritten werden.

(4) Zusätzlich ist DIN EN 1011-3:2001-01 zu beachten.

4.6.3 Widerstandspunktschweißen (21)

Es ist ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich, in dem die Beanspruchbarkeit festgelegt wird.

4.6.4 Abbrennstumpfschweißen (24) und Pressstumpfschweißen (25)

Es dürfen nur annähernd gleiche Querschnitte miteinander verbunden werden. Es ist ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich, in dem Angaben über die schweißtechnischen Qualitätsanforderungen und die Beanspruchbarkeit festgelegt werden.

4.6.5 Bolzenschweißen (78)

(1) Die Schweißgeräte müssen zum Schweißen der nichtrostenden Stahlsorten geeignet sein. Das Bolzenschweißen ist auf die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4362, 1.4462, 1.4439 sowie Mischverbindungen mit diesen Stählen begrenzt. Für Bolzenform und -werkstoffe gilt zusätzlich DIN EN ISO 13918:2008-10.

(2) Es dürfen unterschiedliche Werkstoffe gemäß Abschnitt 2.1.4.2 geschweißt werden. Für Schwarz-Weiß-Verbindungen ist nur für die Kombination weißer Bolzen - schwarze Unterkonstruktion zugelassen. Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden:

- Weißer Bolzendurchmesser ≤ 12 mm,
- Bolzenschweißen mit Schutzgas oder Keramik-Ring,
- Bolzen müssen bei Verwendung eines Keramik-Ringes an der Schweißspitze einen Aluminiumzusatz haben.



- Der ursprüngliche Korrosionsschutz der schwarzen Unterkonstruktion muss wieder hergestellt werden und den Schweißwulst einschließen.

4.6.6 Reibschweißen (42)

- (1) Die Schweißanlage muss für das Schweißen von Bauteilen aus nichtrostenden Stählen geeignet sein (z. B. Maschinengröße und Spanntechnik) und die Schweißdaten kontinuierlich aufzeichnen können, d. h. eine Parameterüberwachung besitzen.
- (2) Es ist ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich, in dem die schweißtechnischen Qualitätsanforderungen und die Beanspruchbarkeit festgelegt werden.

4.6.7 Laserstrahlschweißen (52)

- (1) Laserstrahlschweißen kommt derzeit für die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in Betracht. Dabei ist die Anwendung auf die Nutzung der Festigkeitsklasse S235 und Einschweißtiefen ≤ 12 mm begrenzt. Schwarz-Weiß-Verbindungen dürfen mit diesem Verfahren nicht hergestellt werden.
- (2) Für die Beanspruchbarkeiten darf nur die Festigkeitsklasse S235 angesetzt werden.

4.6.8 Elektronenstrahlschweißen (51)

- (1) Elektronenstrahlschweißen kommt derzeit bei Stumpfnähten für die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in Betracht. Dabei ist die Anwendung auf Wanddicken bis zu 20 mm beschränkt. Schwarz-Weiß-Verbindungen dürfen mit diesem Verfahren nicht hergestellt werden.
- (2) Es ist ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich, in dem die schweißtechnischen Qualitätsanforderungen und die Beanspruchbarkeit festgelegt werden. Für die Beanspruchbarkeiten darf nur die Festigkeitsklasse S235 angesetzt werden.

4.6.9 Flammrichten

- (1) Das Flammrichten von Bauteilen aus nichtrostenden Stählen sollte vermieden werden. Falls es unumgänglich ist, sind die maximalen Temperaturen so niedrig und die Glühzeiten so kurz wie möglich zu halten. Außerdem sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- (2) Die Oberfläche muss frei sein von schwefelhaltigen Mitteln und anderen Verunreinigungen, wie z. B. Beschriftungen, Eisenstaub und Fett.
- (3) Die Acetylen-Sauerstoffflamme ist neutral oder gering sauerstoffüberschüssig einzustellen, keinesfalls gasüberschüssig.
- (4) Die Wärmeeinwirkungszeit (Anwärmung + Haltezeit + Abkühlzeit) sollte so kurz wie möglich sein. Es ist mit Wasser oder Pressluft abzukühlen.
- (5) Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

Stahlsorte	Flammrichttemperatur*	Glühfarbe
austenitische Stähle	650 °C - 750 °C	braunrot bis dunkelrot
1.4003 1.4362 1.4462	500 °C - 600 °C	blau-grau bis Beginn dunkelrot
* Haltezeit max. 12 Minuten bei austenitischen Stählen, max. 8 Minuten bei 1.4362 und 1.4462 sowie 4 Minuten bei 1.4003		

- (6) Gegenhalter oder Schlagwerkzeuge sowie sonstige Werkzeuge sollten aus CrNi-Stahl bestehen oder verchromt sein.
- (7) Nach dem Richten sind die Anlauffarben, Oxidhäute und Zunder vollständig durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Das Flammrichten darf nur von ausgewiesenerm Personal nach Maßgabe der Schweißaufsicht durchgeführt werden.



(8) Bei kaltverfestigten Stählen sind Entfestigungen infolge des Flammrichtens bei den Tragfähigkeitsnachweisen zu berücksichtigen. Dies kann vereinfacht dadurch geschehen, dass für die erwärmte Zone die Festigkeitskennwerte des Stahles ohne Kaltverformung angesetzt werden.

4.7 Anforderungen an die Schweißbetriebe

4.7.1 Herstellerqualifikation der Schweißbetriebe

(1) Schweißarbeiten an Bauprodukten aus nichtrostenden Stählen dürfen nur von Betrieben ausgeführt werden, die über eine gültige und auf den Anwendungsbereich der nichtrostenden Stähle erweiterte Herstellerbescheinigung nach DIN 18800-7:2008-11 der Klasse verfügen, die sich aus den im Folgenden aufgeführten Einstufungsmerkmalen sowie der Art der Bauteile und dem Schweißprozess, nach den Tabellen 9 bis 12 von DIN 18800-7:2008-11 ergibt. Dabei ist die in den bautechnischen Unterlagen gemäß Element 202 von DIN 18800-1:2008-11 festgelegte Festigkeitsklasse als Einstufungsmerkmal zu verwenden.

(2) Schweißarbeiten an Bauteilen in der Klasse A:

Nur Verbindungen der jeweils gleichen nichtrostenden Stähle miteinander sind zulässig, und die Verwendung ist eingeschränkt auf Stähle mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in der Festigkeitsklasse S235.

(3) Schweißarbeiten an Bauteilen in der Klasse B:

Mischverbindungen der nichtrostenden Stähle untereinander und Schwarz-Weiß-Verbindungen aus unlegierten Baustählen bis einschließlich der Festigkeitsklasse S275 mit den nichtrostenden Stählen sind zulässig, wobei die Verwendung eingeschränkt ist auf nichtrostende Stähle mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in der Festigkeitsklasse S235.

Innerhalb dieser Festigkeitsklasse S235 sind keine Verfahrensprüfungen erforderlich.

(4) Schweißarbeiten an Bauteilen in der Klasse C:

Mischverbindungen der nichtrostenden Stähle untereinander, unter Beachtung der Festigkeitsstufen, und

Schwarz-Weiß-Verbindungen aus unlegierten Baustählen bis einschließlich der Festigkeitsklasse S275 (bei reiner Druckbeanspruchung bis S355) mit den nichtrostenden Stählen sind zulässig, wobei die Verwendung eingeschränkt ist auf nichtrostende Stähle mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in den Festigkeitsklassen bis einschließlich S275 (bei reiner Druckbeanspruchung bis S355).

Verfahrensprüfungen sind ab einschließlich der Festigkeitsklasse S275 erforderlich (siehe 4.6).

(5) Schweißarbeiten an Bauteilen in den Klassen D und E:

Verbindungen mit allen in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Werkstoffkombinationen dürfen ausgeführt werden.

Verfahrensprüfungen sind ab einschließlich der Festigkeitsklasse S275 und allen nicht unter (2) genannten Stählen erforderlich (siehe 4.6).

(6) Für die Erteilung der Bescheinigungen gelten die Regelungen in Abschnitt 13 von DIN 18800-7:2008-11.

4.7.2 Herstellerqualifikation für Betriebe, die Schweißverbindungen zwischen nichtrostenden Stählen und Betonstählen herstellen

Für das Anschweißen von nichtrostenden Stählen an Betonstähle gilt DIN EN ISO 17660:2006-12 mit Berichtigung 2007-08 in Verbindung mit DVS-Richtlinie DVS 1708:2009 und den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, insbesondere Abschnitt 4.7.1, Absatz (1) und (2).



4.7.3 Voraussetzung für das Schweißen nichtrostender Stähle

4.7.3.1 Betriebseinrichtung

Der Betrieb muss mit den für die Schweißarbeiten notwendigen Einrichtungen und Geräten, siehe DIN EN ISO 3834-3:2006-3, Abschnitt 9, ausgestattet sein.

4.7.3.2 Angewandte Schweißprozesse

Für die Anwendung der Schweißprozesse nach den Abschnitten 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6 und 4.6.8 müssen die dort geforderten Gutachten vorliegen. Für das Lichtbogenschweißen nach Abschnitt 4.6.2 müssen Verfahrensprüfungen vorhanden sein, wenn dies nach Abschnitt 4.6.2 erforderlich ist. Für die Schweißprozesse nach den Abschnitten 4.6.3 bis 4.6.8 sind stets Schweißverfahrensprüfungen erforderlich.

4.7.3.3 Schweißaufsichtspersonen

Die erforderliche Stufe der technischen Kenntnisse der Schweißaufsichtsperson ergibt sich nach Tabelle 14 von DIN 18800-7:2008-11 in Abhängigkeit von der Klasse der erforderlichen Herstellerqualifikation. Dementsprechend muss die Schweißaufsichtsperson in einem Fachgespräch entsprechend Element 1310 von DIN 18800-7:2008-11 gegenüber der anerkannten Stelle zusätzlich

- für die Klassen B und C gründliche Kenntnisse für das jeweilige Anwendungsgebiet und die Stahlsorten nach 4.7.1(2) in der jeweiligen Festigkeitsklasse
- für die Klassen D und E gründliche und umfassende Kenntnisse

über das Schweißen und Verarbeiten von Bauteilen und Konstruktionen einschließlich der Schwarz-Weiß-Verbindungen nachgewiesen haben.

4.7.3.4 Schweißer

Für die Ausführung der Schweißarbeiten dürfen nur nach DIN EN 287-1:2006-06 entsprechend ausgebildete und geprüfte Schweißer sowie nach DIN EN 1418:1998-01 ausgebildete und geprüfte Bediener und Einrichter eingesetzt werden. Schweißer, die Kehlnahtschweißungen ausführen, müssen ein Kehlnahtprüfstück geschweißt haben. Der Schweißbetrieb ist verpflichtet, sich ggf. über Arbeitsproben zu vergewissern, dass der Schweißer die an das Bauteil gestellten Qualitätsanforderungen erfüllt.

Für die Verlängerung der Gültigkeit der Schweißerprüfung gemäß DIN EN 287-1:2006-06 und DIN EN 1418:1998-01 gelten die gleichen Regeln, wie bei den Schweißern, die im Sinne von DIN 18800-7:2008-11 eingesetzt werden.

4.8 Übereinstimmungsnachweis und Kennzeichnung der Bauteile

Für die aus den Erzeugnissen und Verbindungsmitteln vorgefertigten Bauteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gilt sinngemäß der Übereinstimmungsnachweis nach Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 4.10.2 und 4.10.5. Aufgrund dieses Übereinstimmungsnachweises - Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle - müssen die vorgefertigten Bauteile oder die Lieferscheine mit dem Ü-Kennzeichen versehen werden. Im Ü-Kennzeichen sind der Name des Herstellers und die Zulassungsnummer anzugeben.

5 Bestimmungen für Abnahme, Unterhalt und Wartung

5.1 Abnahme

Für die Abnahmen müssen Schrauben und Schweißnähte zugänglich sein. Für Schweißverbindungen, die bei der Endabnahme nicht mehr zugänglich sind, ist eine Zwischenabnahme vorzusehen. Schweißnähte dürfen vor der Abnahme keine oder nur eine durchsichtige Beschichtung erhalten.



5.2 Unterhalt und Wartung

Um die Tragsicherheit der Bauteile zu gewährleisten, ist während der Nutzungsdauer des Bauwerkes die Stahloberfläche solcher Bauteile, die als zugänglich eingestuft wurden, der jeweiligen Nutzung entsprechend in geeigneten Abständen zu kontrollieren und erforderlichenfalls metallisch blank zu reinigen. Wenn optische Anforderungen bestehen, können sich kürzere zeitliche Abstände ergeben.

Falls bei der Werkstoffauswahl hinsichtlich der Korrosion eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung vorgesehen wurde, hat das der Planer dem Nutzer schriftlich mitzuteilen. Die durchgeführten Kontrollen und Reinigungen sind zu dokumentieren.

Dr.-Ing. Kathage



Tabelle 1

Lfd. Nr.	Stahlsorte ¹⁾		Gefüge ²⁾	Festigkeitsklassen ³⁾ und Erzeugnisformen ⁴⁾						Korrosionswiderstandsklasse ^{5) 6)}
	Kurzname	W-Nr.		S 235	S 275	S 355	S 460	S 690		
1	X2CrNi12	1.4003	F	B, Ba, H, P	D, H, S, W	D, S	D, S	---	I / gering	
2	X6Cr17	1.4016	F	D, S, W	---	---	---	---	---	
3	X5CrNi18-10	1.4301	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, H, P, S	B, Ba, D, H, S	Ba, D, H, S	S	II / mäßig	
4	X2CrNi18-9	1.4307	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, H, P, S	Ba, D, H, S	Ba, D, S	S	---	
5	X3CrNiCu18-9-4	1.4567	A	D, S, W	D, S	D, S	D, S	---	---	
6	X6CrNiTi18-10	1.4541	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, H, P, S	Ba, D, H, S	Ba, D, H, S	---	---	
7	X2CrNiN18-7	1.4318	A	---	---	B, Ba, D, H, P, S	B, Ba, H	---	---	
8	X5CrNiMo17-12-2	1.4401	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, H, P, S	Ba, D, H, S	Ba, D, S	S	---	
9	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, H, P, S	Ba, D, H, S	Ba, D, H, S	D, S	---	
10	X3CrNiCuMo17-11-3-2	1.4578	A	D, S, W	D, S	D, S	D, S	---	III / mittel	
11	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, H, P, S	Ba, D, H, S	Ba, D, H, S	D, S	---	
12	X2CrNiMoN17-13-5	1.4439	A	---	B, Ba, D, H, S, W	---	---	---	---	
13	X2CrNiN23-4	1.4362	FA	---	---	---	B, Ba, D, S, W	D, S	---	
14	X2CrNiMn22-5-3	1.4462	FA	---	---	---	B, Ba, D, P, S, W	D, S	---	
15	X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539	A	B, Ba, D, H, P, S, W	B, Ba, D, P, S	D, P, S	D, S	D, S	---	
16	X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4	1.4565	A	---	---	---	B, Ba, D, S	---	---	
17	X1NiCrMoCuN25-20-7	1.4529	A	---	B, D, S, W	B, D, H, P, S	D, P, S	D, S	---	
18	X1CrNiMoCuN20-18-7	1.4547	A	---	B, Ba	B, Ba	---	---	---	

¹⁾ nach DIN EN 10088-1:2005-09

²⁾ A = Austenit; F = Ferrit; FA = Ferrit – Austenit (Duplex)

³⁾ Die der jeweils untersten Festigkeitsklasse folgenden Festigkeitsklassen sind durch Kaltverfestigung mittels Kaltverformung erzielt.

⁴⁾ B = Blech; Ba = Band und daraus gefertigte Bleche; D = Draht, gezogen; H = Hohlprofile; P = Profile; S = Stäbe; W = Walzdraht

⁵⁾ gilt nur für metallisch blanke Oberflächen. Bei möglicher Kontaktkorrosion besteht Gefahr für das unedlere Metall.

⁶⁾ erforderliche Korrosionswiderstandsklassen siehe Anlage 1.1, Tabelle 1a

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 1:
Einteilung der Stahlsorten nach
Festigkeitsklassen und
Korrosionswiderstandsklassen

Anlage 1
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009



Einwirkung	Exposition		Kriterien und Beispiele	Korrosionswiderstandsklasse			
				I	II	III	IV
Feuchte, Jahresmittelwert U der Feuchte	SF0	trocken	$U < 60 \%$	X			
	SF1	selten feucht	$60 \% \leq U < 80 \%$	X			
	SF2	häufig feucht	$80 \% \leq U < 95 \%$	X			
	SF3	dauerfeucht	$95 \% < U$		X		
Chloridgehalt der Umgebung, Entfernung M vom Meer, Abstand S belebter Straßen mit Streusalzeinsatz	SC0	gering	Land, Stadt, $M > 10 \text{ km}$, $S > 0,1 \text{ km}$	X			
	SC1	mittel	Industriegebiet, $10 \text{ km} \geq M > 1 \text{ km}$, $0,1 \text{ km} \geq S > 0,01 \text{ km}$		X		
	SC2	hoch	$M \leq 1 \text{ km}$ $S \leq 0,01 \text{ km}$			X ¹⁾	
	SC3	sehr hoch	Hallenbäder, Straßentunnel				X ²⁾
Belastung durch redoxwirksame Stoffe (z.B. SO ₂ , HOCl, Cl ₂ , H ₂ O ₂)	SR0	gering	Land, Stadt	X			
	SR1	mittel	Industrie			X ¹⁾	
	SR2	hoch	Hallenbäder, Straßentunnel				X ²⁾
pH-Werte an der Oberfläche	SH0	alkalisch (z.B. Kontakt mit Beton)	$9 < \text{pH}$	X			
	SH1	neutral	$5 < \text{pH} \leq 9$	X			
	SH2	leicht sauer (z.B. Kontakt mit Holz)	$3 < \text{pH} \leq 5$		X		
	SH3	sauer (Einwirkung von Säuren)	$\text{pH} \leq 3$			X	
Lage der Bauteile	SL0	innen	beheizte und nicht beheizte Innenräume	X			
	SL1	außen, frei beregnet	frei stehende Konstruktionen		X ³⁾		
	SL2	außen, überdacht	überdachte Konstruktionen		X ³⁾		
	SL3	außen, unzugänglich ⁴⁾ , Umgebungsluft hat Zutritt	hinterlüftete Fassaden			X	

Die Einwirkung, die die höchste Korrosionswiderstandsklasse (KWK) ergibt, ist maßgebend.
Aus dem Zusammentreffen verschiedener Einwirkungen ergeben sich keine höheren Anforderungen.

- 1) Durch regelmäßige Reinigung **zugänglicher** Konstruktionen oder direkte Beregnung wird die Korrosionsbelastung erheblich verringert, so dass um eine KWK abgemindert werden kann. Bei möglicher Aufkonzentration der Stoffe auf Oberflächen ist eine KWK höher zu wählen.
- 2) Durch regelmäßige Reinigung **zugänglicher** Konstruktionen kann die Korrosionsbelastung erheblich verringert werden, so dass Abminderung um eine KWK möglich ist.
- 3) Bei Begrenzung der Lebensdauer auf 20 Jahre ist eine Abminderung auf KWK I möglich, wenn Lochkorrosion bis 100 µm toleriert wird (keine optischen Anforderungen).
- 4) Als **unzugänglich** werden Konstruktionen eingestuft, deren Zustand nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen kontrollierbar ist und die im Bedarfsfall nur mit sehr großem Aufwand saniert werden können.

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 1a:
Werkstoffauswahl bei
atmosphärischer Exposition

Anlage 1.1

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009



Tabelle 2

Ifd. Nr.	Stahlsorte		Korrosionswiderstandsklasse ¹⁾	Kennzeichnung für Schrauben mit Kopf in Anlehnung an DIN EN ISO 3506-1			Kennzeichnung für Gewindestangen, Stiftschrauben, Müttern und Scheiben in Anlehnung an DIN EN ISO 3506-1+2			
	Kurzname	W-Nr.		Gruppe	Festigkeitsklasse			Festigkeitsklasse		
					50	70	80	50	70	80
3	X5CrNi18-10	1.4301	A2	≤ M 39	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 24	
4	X2CrNi18-9	1.4307	A2L	≤ M 39	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 24	
5	X3CrNiCu18-9-4	1.4567	A2L	≤ M 24	≤ M 16	≤ M 12	≤ M 24	≤ M 16	≤ M 12	
6	X6CrNiTi18-10	1.4541	A3	≤ M 39	≤ M 20	≤ M 16	≤ M 64	≤ M 30	≤ M 24	
8	X5CrNiMo17-12-2	1.4401	A4	≤ M 39	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 24	
9	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	A4L	≤ M 39	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 24	
10	X3CrNiCuMo17-11-3-2	1.4578	A4L	≤ M 24	≤ M 16	≤ M 12	≤ M 24	≤ M 16	≤ M 12	
11	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	A5	≤ M 39	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 24	
12	X2CrNiMoN17-13-5	1.4439	2)	≤ M 20	---	---	≤ M 64	---	---	
13	X2CrNiN32-4	1.4362	2)	---	≤ M 24	≤ M 20	---	≤ M 64	≤ M 20	
14	X2CrNiMoN22-5-3	1.4462	2)	---	≤ M 24	≤ M 20	---	≤ M 64	≤ M 20	
15	X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539	2) 3)	≤ M 39	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 20	
16	X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4	1.4565	2) 3)	---	≤ M 24	≤ M 20	---	≤ M 64	≤ M 30	
17	X1NiCrMoCuN25-20-7	1.4529	2) 3)	≤ M 30	≤ M 24	≤ M 20	≤ M 64	≤ M 45	≤ M 45	

1) gemäß Anlage 1, Tabelle 1

2) Da derzeit keine normativen Festlegungen gelten, sind diese Stähle mit der Werkstoff-Nummer zu kennzeichnen.

3) Für Verbindungsmittel in Schwimmhallenatmosphäre gilt Anlage 7, Tabelle 10.



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 2
Stahlsorten für Verbindungsmittel mit Zuordnung zu Stahlgruppen nach DIN EN ISO 3506 Teile 1 und 2 sowie Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.2 und maximale Nenndurchmesser

Anlage 2
zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 3

Festigkeitsklasse	Stahlsorten		R _{p0,2}	R _m	A ₅ ¹⁾		
	Lfd. Nr. nach Tab. 1	Werkst.-Nr.			N/mm ²	N/mm ²	%
			Band, Blech, Flachzeug	Stäbe, Draht, Rohre, Profile, Hohlprofile			
S 275	1	1.4003	275	550	20	25	
	2	1.4016			-	25	
	3	1.4301			40	25	
	4	1.4307			40	25	
	5	1.4567			-	25	
	6	1.4541			40	25	
	8	1.4401			40	25	
	9	1.4404			40	25	
	10	1.4578			-	25	
	11	1.4571			40	25	
	15	1.4539			40	25	
S 355	3	1.4301	350	600	30	20	
	4	1.4307			30	20	
	5	1.4567			-	20	
	6	1.4541			30	20	
	8	1.4401			30	20	
	9	1.4404			30	20	
	10	1.4578			-	20	
	11	1.4571			30	20	
	15	1.4539			-	20	
	17	1.4529			30	30	
18	1.4547	30	-				
S 460	1	1.4003	460	600	-	10	
	3	1.4301			20	12	
	4	1.4307			20	12	
	5	1.4567			650	12	
	6	1.4541			650	12	
	7	1.4318			650	12	
	8	1.4401			650	12	
	9	1.4404			650	12	
	10	1.4578			650	12	
	11	1.4571			650	20	12
	15	1.4539			650	-	12
	17	1.4529			650	-	22
S 690	9	1.4404	690	800	-	10	
	11	1.4571			-	10	
	13	1.4362			-	10	
	14	1.4462			-	10	
	15	1.4539			-	10	
	16	1.4565			-	10	
	17	1.4529			-	15	

1) Falls kein Wert angegeben ist, kommt das Erzeugnis in der angegebenen Festigkeitsklasse nicht vor oder liegt nicht im kaltverfestigten Zustand vor (Eigenschaften nach DIN EN 10 088-2).



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 3:
Mechanische Eigenschaften nach der
Kaltverfestigung (Mindestwerte) für Stahlsorten
für Bauteile und Vorprodukte für
Verbindungsmittel

Anlage 3
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 4

Grundwerkstoffe	Stabelektrode nach DIN EN 1600	Drahtelektroden, Drähte und Stäbe nach DIN EN ISO 14343	Fülldrahtelektroden nach DIN EN ISO 17633
1.4003	19 9 L 18 8 Mn	19 9 L 18 8 Mn	19 9 L 18 8 Mn
1.4301	19 9 19 9 L 19 9 Nb	19 9 L 19 9 Nb	19 9 L 19 9 Nb
1.4307	19 9 L	19 9 L	19 9 L
1.4541	19 9 L 19 9 Nb	19 9 L 19 9 Nb	19 9 L 19 9 Nb
1.4318	19 9 L 19 9 Nb	19 9 L 19 9 Nb	19 9 L 19 9 Nb
1.4401	19 12 2 19 12 3 L 19 12 3 Nb	19 12 3 L 19 12 3 Nb	19 12 3 L 19 12 3 Nb
1.4404	19 12 3 L	19 12 3 L	19 12 3 L
1.4571	19 12 3 L 19 12 3 Nb	19 12 3 L 19 12 3 Nb	19 12 3 L 19 12 3 Nb
1.4539	NiCr22Mo9Nb ¹⁾	20 25 5 Cu N L NiCr22Mo9Nb ²⁾	-
1.4439	18 16 5 N L	18 16 5 N L	18 16 5 N L
1.4362, 1.4462	22 9 3 N L	22 9 3 N L	22 9 3 N L
1.4529	NiCr23Mo16 ¹⁾ NiCr22Mo9Nb ¹⁾	NiCr23Mo16Cu2 ²⁾ NiCr22Mo9Nb ²⁾	-
1.4547	NiCr22Mo9Nb ¹⁾	NiCr22Mo9Nb ²⁾	-
1.4565	NiCr19Mo15 ¹⁾	NiCr20Mo15 ²⁾	-

1) nach DIN EN ISO 14172:2004-05

2) nach DIN EN ISO 18274:2004-05



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 4:
Zuordnung der Schweißzusätze für
nichtrostende Stähle nach DIN EN 1600,
DIN EN ISO 14343, DIN EN ISO 17633,
DIN EN ISO 14172 und
DIN EN ISO 18274

Anlage 4
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 5

1	2	3	4
Stabelektroden nach DIN EN 1600	Drahtelektroden, Drähte und Stäbe nach DIN EN ISO 14343	Fülldrahtelektroden nach DIN EN ISO 17633	Streckgrenze $f_{y,k}$¹⁾ N/mm²
23 12 L	23 12 L	23 12 L	320
23 12 2 L	23 12 2 L	23 12 2 L	350
20 10 3	20 10 3	20 10 3	400
18 8 Mn	18 8 Mn	18 8 Mn	350
NiCr20Mn3Nb ²⁾	NiCr20Mn3Nb ³⁾	-	355
NiCr16Fe12NbMo ²⁾	NiCr20Mo15 ³⁾	-	355

- 1) Ist als charakteristischer Wert für den Tragsicherheitsnachweis der Schweißverbindung gemäß Abschnitt 3.3.5.7 zu verwenden
 2) nach DIN EN ISO 14172:2004-05
 3) nach DIN EN ISO 18274:2004-05

Tabelle 6

1	2	3	4
Stabelektroden nach DIN EN 1600	Drahtelektroden, Drähte und Stäbe nach DIN EN ISO 14343	Fülldrahtelektroden nach DIN EN ISO 17633	Streckgrenze $f_{y,k}$¹⁾ N/mm²
18 8 Mn	18 8 Mn	18 8 Mn	350
20 10 3	20 10 3	20 10 3	400
23 12 L	23 12 L	23 12 L	320
23 12 2 L	23 12 2 L	23 12 2 L	350
NiCr20Mn3Nb ²⁾	NiCr20Mn3Nb ³⁾	-	355
NiCr16Fe12NbMo ²⁾	NiCr20Mo15 ³⁾	-	355
NiCr23Mo16 ²⁾	NiCr23Mo16Cu2 ³⁾	-	355
NiCr22Mo9Nb ²⁾	NiCr22Mo9Nb ³⁾	-	355
NiCr19Mo15 ²⁾	NiCr20Mo15 ³⁾	-	355

- 1) Ist als charakteristischer Wert für den Tragsicherheitsnachweis der Schweißverbindung gemäß Abschnitt 3.3.5.7 zu verwenden
 2) nach DIN EN ISO 14172:2004-05
 3) nach DIN EN ISO 18274:2004-05



Informationsstelle
 Edelstahl Rostfrei
 Sohnstr. 65
 40237 Düsseldorf

Tabelle 5:

Zuordnung der Schweißzusätze für Mischverbindungen zwischen austenitischen Stählen und der ferritischen Stahlsorte mit der Werkstoff-Nr. 1.4003

Tabelle 6:

Zuordnung der Schweißzusätze für Mischverbindungen zwischen nichtrostenden Stählen der Stahlsorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4003, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4318, 1.4539, 1.4547, 1.4439, 1.4529, 1.4565 und Baustählen / Feinkornbaustählen

Anlage 5

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

Tabelle 7

1	2	3	4
Stabelektroden nach DIN EN 1600	Drahtelektroden, Drähte und Stäbe nach DIN EN ISO 14343	Fülldrahtelektroden nach DIN EN ISO 17633	Streckgrenze $f_{y,k}$¹⁾ N/mm²
22 9 3 N L	22 9 3 N L	22 9 3 N L	450
NiCr20Mn3Nb ²⁾	NiCr20Mn3Nb ³⁾	-	355
NiCr16Fe12NbMo ²⁾	NiCr20Mo15 ³⁾	-	355

- 1) Ist als charakteristischer Wert für den Tragsicherheitsnachweis der Schweißverbindung gemäß Abschnitt 3.3.5.7 zu verwenden
 2) nach DIN EN ISO 14172:2004-05
 3) nach DIN EN ISO 18274:2004-05



Tabelle 8

Festigkeitsklasse	Blech, Band und Hohlprofile			Stäbe und Draht, stranggepresste und kaltumgeformte Profile		
	Lfd. Nr. nach Tab. 1	Werkstoff-Nr.	max t ¹⁾ mm	Lfd. Nr. nach Tab. 1	Werkstoff-Nr.	max d ¹⁾ mm
S 275	3	1.4301	12,5	1	1.4003	80
	4	1.4307	6	3	1.4301	80
	6	1.4541	6	4	1.4307	80
	8	1.4401	6	5	1.4567	30
	9	1.4404	12,5	6	1.4541	60
	11	1.4571	6	8	1.4401	80
	15	1.4539	6	9	1.4404	80
				10	1.4578	30
S 355	3	1.4301	8	11	1.4571	80
	4	1.4307	6	15	1.4539	80
	6	1.4541	6	17	1.4529	80
	8	1.4401	6			
	9	1.4404	8			
	11	1.4571	6			
	17	1.4529	6			
	18	1.4547	6			
				1	1.4003	80
				3	1.4301	60
S 460	3	1.4301	6	4	1.4307	60
	4	1.4307	4	5	1.4567	42
	6	1.4541	6	6	1.4541	30
	7	1.4318	6	8	1.4401	50
	8	1.4401	4	9	1.4404	50
	9	1.4404	6	10	1.4578	42
	11	1.4571	6	11	1.4571	22
				15	1.4539	50
				17	1.4529	50
				3	1.4301	22
S 690				4	1.4307	22
				6	1.4541	22
				8	1.4401	22
				9	1.4404	22
				11	1.4571	22
				13	1.4362	60
				14	1.4462	60
				15	1.4539	50
			17	1.4529	50	

¹⁾ Größere Werte sind zulässig, wenn dies bei der Erstprüfung durch Ermittlung der mechanisch-technologischen Kennwerte nachgewiesen und im Erstprüfbericht sowie dem Übereinstimmungszertifikat belegt ist.

<p>Informationsstelle Edelstahl Rostfrei Sohnstr. 65 40237 Düsseldorf</p>	<p>Tabelle 7: Zuordnung der Schweißzusätze für Mischverbindungen zwischen der Stahlsorte mit den Werkstoff-Nrn. 1.4362 oder 1.4462 und Baustählen / Feinkornbaustählen</p> <p>Tabelle 8: Höchsticken der Erzeugnisse für Bauteile und aus den Erzeugnissen hergestellte Profile und Hohlprofile im kaltverfestigten Zustand</p>	<p>Anlage 6 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 vom 20. April 2009</p>
---	---	---

Tabelle 9

Blech, Band und Hohlprofile			Stäbe und Draht, stranggepresste und kaltumgeformte Profile		
Lfd. Nr. nach Tab. 1	Werkstoff-Nr.	max t ¹⁾ mm	Lfd. Nr. nach Tab. 1	Werkstoff-Nr.	max d ¹⁾ mm
1	1.4003	12	1	1.4003	25
3	1.4301	6 ²⁾	3	1.4301	25 ²⁾
8	1.4401		8	1.4401	
4	1.4307	30	4	1.4307	45
6	1.4541		6	1.4541	
7	1.4318		7	1.4318	
9	1.4404		9	1.4404	
11	1.4571		11	1.4571	
12	1.4439	12	12	1.4439	25
15	1.4539		15	1.4539	
16	1.4565		16	1.4565	
17	1.4529		17	1.4529	
18	1.4547				
13	1.4362	30	13	1.4362	45
14	1.4462		14	1.4462	

¹⁾ Bei größeren Dicken ist eine Verfahrensprüfung für die jeweilige Dicke und Schweißverbindung erforderlich.

²⁾ Bei größeren Dicken ist die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion nach DIN EN ISO 3651 nachzuweisen.

Tabelle 10

Bauteile in Schwimmhallenatmosphäre	Stahlsorten
mit regelmäßiger Reinigung der Bauteile	Ermittlung der Korrosionswiderstandsklasse nach Tabelle 1a
ohne regelmäßige Reinigung ¹⁾ der Bauteile in Bereichen von Wasser nach Trinkwasserverordnung ²⁾ , Cl ≤ 250 mg/l	1.4539 1.4565 1.4529 1.4547
ohne regelmäßige Reinigung ¹⁾ der Bauteile in Bereichen von chloridreichem Wasser ²⁾ (z.B. Solewasser), Cl > 250 mg/l	1.4565 1.4529 1.4547

1) vgl. Merkblatt 831 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei "Edelstahl Rostfrei in Schwimmbädern (MB 831)", 2. Auflage 2000

2) Zu beachten sind auch Spritzwasser und Aerosole, die z.B. über die Lüftung in unzugängliche oder von der regelmäßigen Reinigung nicht erfasste Bereiche gelangen und dort zu Aufkonzentrationen führen können



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 9:
Höchsticken für geschweißte Bauteile

Tabelle 10:
Stahlsorten für Schwimmhallen

Anlage 7
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 11

1	2	3		4		5	6	7	8	9
		Streckgrenze		Schweißverbindungen ²⁾						
Festigkeits- klasse	Werkstoff- Nr.	Bauteile ¹⁾ Kaltband ³⁾	Sonstige	Kaltband ³⁾	Sonstige	$f_{u,k}$	E	G	$10^{-6} \times K^{-1}$	kg/dm ³
S 235	1.4567	--	175	--	--	450	170 000	200 000	16	7,9
	1.4578	220	190	220	190	450				8,0
	1.4301	220	190	220	190	450				7,9
	1.4307	220	190	220	190	450				
	1.4541	240	200	240	200	450				
	1.4401	240	200	240	200	450				
	1.4404	240	200	240	200	450				
	1.4571	240	200	240	200	450				
	1.4539	240	200	240	200	450				
	1.4003	240	200	240	200	450				
	1.4016	240	200	240	200	450				
	1.4301	275	275	275	275	550				
	1.4307	275	275	275	275	550				
	1.4541	275	275	275	275	550				
S 355	1.4567	--	355	--	--	600	170 000	200 000	16	7,9
	1.4578	355	355	355	355	600				8,0
	1.4401	355	355	355	355	600				8,1
	1.4404	355	355	355	355	600				8,0
	1.4571	355	355	355	355	600				7,7
	1.4539	355	355	355	355	600				
	1.4003	355	355	355	355	600				
	1.4318	355	355	355	355	600				
	1.4301	355	355	355	355	600				
	1.4307	355	355	355	355	600				
	1.4541	355	355	355	355	600				
	1.4567	355	355	355	355	600				
	1.4401	355	355	355	355	600				
	1.4404	355	355	355	355	600				
1.4571	355	355	355	355	600					
1.4539	355	355	355	355	600					
1.4547	355	355	355	355	600					

Fortsetzung
Anlage 8.2

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 11:
Charakteristische Werte für Bauteile
einschließlich Schweißverbindungen

Anlage 8.1
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009



Tabelle 11

1 Festigkeits- klasse	2 Werkstoff- Nr.	3			4		5 Zugfestigkeit	6 E-Modul, Schubmodul (G) bei Berechnungen allgemein ⁴⁾ außer bei Zwangsschnittgrößen und Stabilitätsnachweis nach Abschnitt 3.3.3.3.1	7 Zwangs- schnittgrößen	8 Temperatur- dehnzahl	9 Dichte
		Bauteile ¹⁾ Kaltband ³⁾	Sonstige	Schweißverbindungen ²⁾ Kaltband ³⁾	Sonstige	f_{yk}					
		f_{yk}		f_{yk}		f_{tk}		f_{tk}			
		N/mm ²		N/mm ²		N/mm ²		N/mm ²		10 ⁻⁶ x K ⁻¹	
S 460	1.4565	460	420	350	350	350	600	170 000	200 000	16	8,0
	1.4003	--	--	--	320	320					
	1.4301	460	460	355	355	355					
	1.4307	460	--	355	355	355					
	1.4318	460	--	355	355	355					
	1.4541	--	--	--	355	355					
	1.4567	--	--	--	355	355					
	1.4578	460	460	355	355	355					
	1.4401	460	460	355	355	355					
	1.4404	460	460	355	355	355					
	1.4539	--	--	--	320	320					
	1.4571	460	460	355	355	355					
	1.4529	--	--	--	420	420					
	1.4362	450	400	400	400	400					
1.4462	480	460	450	450	450						
S 690	1.4301	--	--	--	355	355	800	170 000	200 000	16	8,0
	1.4307	--	--	--	355	355					
	1.4539	690	690	320	320	320					
	1.4529	690	690	420	420	420					
	1.4401	690	690	355	355	355					
	1.4404	690	690	355	355	355					
	1.4571	690	690	400	400	400					
	1.4362	690	690	450	450	450					
	1.4462	690	690	450	450	450					
	1.4301	690	690	450	450	450					

1) Bei Stabilitätsnachweisen ist Abschnitt 3.3.1.1(2) zu beachten.
 2) Die Streckgrenzen sind im Rahmen der Zulassung der Schweißzusätze nachzuweisen. Für Mischverbindungen sind die maximalen Berechnungswerte in den Tabellen 5 bis 7 aufgeführt. Dies gilt nur für die Schweißprozesse 111, 121, 131, 135, 136 und 141.
 3) nach DIN EN 10088-2
 4) Bei Stabilitätsnachweisen nach den Abschnitten 3.3.7 bis 3.3.9 ist Abschnitt 3.3.2.3 zu beachten.

Informationsstelle
 Edelstahl Rostfrei
 Sohnstr. 65
 40237 Düsseldorf

Tabelle 11:
 Charakteristische Werte für Bauteile
 einschließlich Schweißverbindungen

Anlage 8.2
 zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
 vom 20. April 2009



Tabelle 12

	1	2	3
	Festigkeits- klasse	Streckgrenze $f_{y,b,k}$ N/mm ²	Zugfestigkeit $f_{u,b,k}$ N/mm ²
1	50	210	500
2	70	450	700
3	80	600	800

Tabelle 13

	1	2	3	4	5
	Nähte nach DIN 18800-1, Tabelle 19	Nahtgüte	Beanspru- chungsart	Austenitische Stahlsorten und Stähle 1.4362 und 1.4462	Stahl 1.4003
1	Zeile 1-4	alle Nahtgüten	Druck	1,0 ¹⁾	1,0 ¹⁾
2		Nahtgüte nachgewiesen	Zug, Schub		
3		Nahtgüte nicht nachgewiesen		0,95	0,80
4	Zeile 5-15	alle Nahtgüten	Druck, Zug, Schub		

1) Diese Nähte brauchen im allgemeinen rechnerisch nicht nachgewiesen zu werden, da der Bauteilwiderstand maßgebend ist.



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 12:
Charakteristische Werte für Verbindungsmittel

Tabelle 13:
 α_w -Werte für Grenzsweißnahtspannungen

Anlage 9
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 14

Knick- spannungslinien	a	b	c	d
$f_{y,k}$ in N/mm ²				
175	0,69	0,93	1,18	1,67
190	0,67	0,90	1,14	1,60
200	0,65	0,88	1,12	1,56
220	0,62	0,84	1,08	1,50
240	0,60	0,82	1,04	1,45
275	0,57	0,78	1,00	1,38
300	0,55	0,75	0,97	1,34
330	0,53	0,73	0,94	1,30
355	0,52	0,71	0,92	1,27
420	0,49	0,67	0,88	1,23
460	0,47	0,66	0,86	1,22



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 14:
Parameter α zur Berechnung des
Abminderungsfaktors κ
(Ersatz für Tabelle 4 der DIN 18800-2)

Anlage 10
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

1 ¹⁾	2...4 ²⁾	5
3	$\kappa = 1$ $\kappa = 0,74 \cdot c \cdot \left(\frac{1}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,22}{\bar{\lambda}_p^2} \right)$ mit $c = 1,25 - 0,25 \cdot \psi \leq 1,25$ $\bar{\lambda}_{p,grenz} = \eta \cdot (c + \sqrt{c^2 - 0,88 \cdot c}) \cdot 0,5$	für $\bar{\lambda}_p \leq \bar{\lambda}_{p,grenz}$ für $\bar{\lambda}_p > \bar{\lambda}_{p,grenz}$ und
4	$\kappa = 1$ $\kappa = \frac{1}{1,1 \cdot \bar{\lambda}_p^2 + 0,87}$ mit $\bar{\lambda}_{p,grenz} = 0,7 \cdot \eta$	für $\bar{\lambda}_p \leq \bar{\lambda}_{p,grenz}$ für $\bar{\lambda}_p > \bar{\lambda}_{p,grenz}$
5	$\kappa = 1$ $\kappa = \frac{0,68}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,11}{\bar{\lambda}_p^2}$ $\kappa = \frac{0,52}{\bar{\lambda}_p}$ mit $\bar{\lambda}_{p,grenz} = 0,7 \cdot \eta$	für $\bar{\lambda}_p \leq \bar{\lambda}_{p,grenz}$ für $\bar{\lambda}_{p,grenz} < \bar{\lambda}_p < 0,6875$ für $\bar{\lambda}_p \geq 0,6875$
6	$\kappa_\tau = 1$ $\kappa_\tau = \frac{0,82}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,16}{\bar{\lambda}_p^2}$ $\kappa_\tau = \frac{0,62}{\bar{\lambda}_p}$ mit $\bar{\lambda}_{p,grenz} = 0,84 \cdot \eta$	für $\bar{\lambda}_p \leq \bar{\lambda}_{p,grenz}$ für $\bar{\lambda}_{p,grenz} < \bar{\lambda}_p < 0,8$ für $\bar{\lambda}_p \geq 0,8$
7	$\kappa_\tau = 1$ $\kappa_\tau = \frac{0,82}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0,16}{\bar{\lambda}_p^2}$ $\kappa_\tau = \frac{0,62}{\bar{\lambda}_p}$ $\kappa_\tau = \frac{1,11}{\bar{\lambda}_p^2}$ mit $\bar{\lambda}_{p,grenz} = 0,84 \cdot \eta$	für $\bar{\lambda}_p \leq \bar{\lambda}_{p,grenz}$ für $\bar{\lambda}_{p,grenz} < \bar{\lambda}_p < 0,8$ für $0,8 \leq \bar{\lambda}_p \leq 1,79$ für $\bar{\lambda}_p > 1,79$

Es gilt $\eta = \sqrt{\frac{E_{sek,y}}{E}}$

mit $E_{sek,y}$ = Sekantenmodul nach Abschnitt 3.3.2.3.2(1)

E = Elastizitätsmodul nach Tabelle 11, Spalte 6

- 1) Die Zeilen 1 und 2 von Tabelle 1 von DIN 18800-3:2008-11 entfallen, da nur unversteifte Platten behandelt werden.
2) Für die Spalten 2 bis 4 gilt unverändert der Text von Tabelle 1 von DIN 18800-3:2008-11.

Anmerkung: f_{yk} ist unter Beachtung von Abschnitt 3.3.1.1(2) aus Tabelle 11, Spalte 3, zu übernehmen,
 σ_{pi} und τ_{pi} sind mit σ_e nach Abschnitt 3.3.8.2 zu berechnen



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 15:
Abminderungsfaktoren κ
(= bezogene Tragbeulspannungen)
bei alleiniger Wirkung von σ_x , σ_y oder τ

Anlage 11
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 16

Zeile	Gültigkeitsbereich
1	$d \leq 150\text{mm}$ $h \leq 340\text{mm}$ $b \leq 340\text{mm}$
2	$0,5 \leq h/b \leq 2,0$
3	$1,5\text{mm} \leq t \leq 15\text{mm}$
4	$d/t \leq 35$ $b/t \leq 35$

Tabelle 17

Zeile	Gültigkeitsbereich	
	mit	ohne
	Versteifungsplatte	
1	$b \leq 340\text{mm}$	$b \leq 240\text{mm}$
	$h \leq 340\text{mm}$	$h \leq 240\text{mm}$
2	$0,33 \leq h/b \leq 3,5$	
3	$2,5\text{mm} \leq t \leq 15\text{mm}$	
4	$b/t \leq 26 ; h/t \leq 26$	



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Tabelle 16:

Grenzen und Bedingungen für Stababmessungen in Fachwerken aus Hohlprofilen

Tabelle 17:

Grenzen und Bedingungen für Stababmessungen bei biegesteifen Rahmen-ecken mit $\vartheta = 90^\circ$ und mit Gehrungsstoß

Anlage 12

zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

In den 22 Tabellen dieser Anlage sind in Abhängigkeit von der nach DIN 18800-4, Element 202 mit den Werten E und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.9.2 zu ermittelnden Schalenschlankheit $\bar{\lambda}_s$ die charakteristischen Werte der realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$ nach DIN 18800-4 Element 203 angegeben.

1. Für normal imperfektionsempfindliche Schalenbeulfälle gemäß den Gleichungen 7 in Element 204 gelten die Tabellen, bei denen in der oberen linken Ecke in Klammern κ_1 angegeben ist. Für Schalenschlankheiten $\bar{\lambda}_s \geq 2,00$ gilt Gleichung 7c in DIN 18800-4 Element 204 mit den Werten E und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.9.2 dieser Zulassung.

Wenn der mit den Tabellenwerten ermittelte Wert $\sigma_{S,R,k}/f_{y,k}$ kleiner ist als der nach Abschnitt 3.3.9.4 für den gleichen Wert $\bar{\lambda}_s$ ermittelte Wert Ψ_{κ_2} , darf der Wert $\Psi_{\kappa_2} f_{y,k}$ als charakteristischer Wert der realen Beulspannung angesetzt werden.

2. Für sehr imperfektionsempfindliche Schalenbeulfälle gemäß den Gleichungen 8 in Element 204 – sofern es sich nicht um die in Abschnitt 3.3.9.4 behandelte Kreiszyinderschale mit Druckbeanspruchung in Axialrichtung handelt – gelten die Tabellen, bei denen in der oberen linken Ecke in Klammern κ_2 angegeben ist.

a) Für Schalenschlankheiten $1,35 \leq \bar{\lambda}_s < 1,58$ gilt Gleichung 8b, in der $\bar{\lambda}_s$ durch $0,4\sqrt{\bar{\lambda}_s}$ zu ersetzen ist. Ebenso ist bei der Ermittlung der charakteristischen Werte der realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$ nach Element 203 von DIN 18800-4 der Wert $f_{y,k}$ durch $0,4f_{y,k}$ zu ersetzen.

b) Für Schalenschlankheiten $1,58 \leq \bar{\lambda}_s < 2,37$ gilt Gleichung 8c, in der $\bar{\lambda}_s$ durch $0,4\sqrt{\bar{\lambda}_s}$ zu ersetzen ist. Ebenso ist bei der Ermittlung der charakteristischen Werte der realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$ nach Element 203 von DIN 18800-4 der Wert $f_{y,k}$ durch $0,4f_{y,k}$ zu ersetzen. In diesem Fall ergibt sich ein größerer charakteristischer Wert der realen Beulspannung, wenn anstelle der für den Stahl nach Tabelle 11 und Abschnitt 3.3.1.1(2) festgelegten Streckgrenze ein reduzierter Wert $f_{y,k}^* = 2,5\sigma_{Si}$ angesetzt wird, mit der idealen Beulspannung σ_{Si} . Dabei ist $f_{y,k}^* \geq 190\text{N/mm}^2$ einzuhalten.

c) Für Schalenschlankheiten $2,37 \leq \bar{\lambda}_s$ gilt Gleichung 8d nach Element 204 von DIN 18800-4.

In den Fällen 2a) bis 2c) gelten die Werte E und $f_{y,k}$ nach Abschnitt 3.3.9.2.

Aus den in den Tabellen angegebenen Werten oder den mit den zuvor genannten Formeln außerhalb des Wertebereichs der Tabellen bestimmten charakteristischen Werten der realen Beulspannung sind die Bemessungswerte $\sigma_{S,R,d}$ mit den Teilsicherheitsbeiwerten für die Widerstände nach den Gleichungen 12 und 13 in Element 206 von DIN 18800-4 zu ermitteln.

Bei der Ermittlung der realen Beulspannung bei Schubbeanspruchung ist $f_{y,k}/\sqrt{3}$ anstelle von $f_{y,k}$ zu verwenden, und es gelten die Tabellen sowie die voranstehenden Regelungen für normal imperfektionsempfindliche Schalenbeulfälle (κ_1).



<p>Informationsstelle Edelstahl Rostfrei Sohnstr. 65 40237 Düsseldorf</p>	<p>Charakteristische Werte der realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$ nach DIN 18800-4, Element 203</p>	<p>Anlage 13 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 vom 20. April 2009</p>
---	--	--

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
0,1	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
0,2	190	190	190	190	190	188	185	183	181	179
0,3	177	175	172	170	168	166	164	162	159	157
0,4	155	154	152	150	148	146	145	143	141	140
0,5	138	137	135	134	132	131	129	128	126	125
0,6	124	122	121	120	119	117	116	115	114	113
0,7	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102
0,8	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92
0,9	91	90	89	88	88	87	86	85	84	83
1,0	83	82	81	80	79	79	78	77	76	76
1,1	75	74	73	73	72	71	70	70	69	68
1,2	68	67	66	66	65	64	64	63	63	62
1,3	61	61	60	59	59	58	58	57	57	56
1,4	55	55	54	54	53	53	52	52	51	51
1,5	50	50	49	49	48	48	47	47	46	46
1,6	45	45	44	44	44	43	43	42	42	41
1,7	41	41	40	40	39	39	39	38	38	37
1,8	37	37	36	36	36	35	35	35	34	34
1,9	34	34	34	33	33	32	32	32	32	31

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	190	190	190	190	190	190	187	184	181	178
0,2	175	172	169	166	163	160	157	154	151	149
0,3	146	144	141	139	137	135	132	130	128	126
0,4	124	123	121	119	117	115	114	112	111	109
0,5	107	106	104	103	101	100	99	97	96	95
0,6	93	92	91	89	88	87	86	85	83	82
0,7	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
0,8	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62
0,9	61	60	60	59	58	57	56	56	55	54
1,0	53	53	52	51	50	50	49	48	48	47
1,1	46	46	45	44	44	43	42	42	41	41
1,2	40	40	39	38	38	37	37	36	36	35
1,3	35	34	34	34	33	33	33	32	32	31



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 190 N/mm^2$

Anlage 13.1

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
0,1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
0,2	200	200	200	200	200	198	196	194	192	189
0,3	187	185	183	180	178	176	174	171	169	167
0,4	165	163	161	159	157	155	153	152	150	148
0,5	146	145	143	142	140	138	137	135	134	133
0,6	131	130	128	127	126	124	123	122	121	119
0,7	118	117	116	115	113	112	111	110	109	108
0,8	107	106	105	103	102	101	100	99	98	97
0,9	96	96	95	94	93	92	91	90	89	88
1,0	87	86	86	85	84	83	82	81	81	80
1,1	79	78	78	77	76	75	74	74	73	72
1,2	72	71	70	69	69	68	67	67	66	65
1,3	65	64	63	63	62	62	61	60	60	59
1,4	59	58	57	57	56	56	55	55	54	53
1,5	53	52	52	51	51	50	50	49	49	48
1,6	48	47	47	46	46	45	45	45	44	44
1,7	43	43	42	42	41	41	41	40	40	39
1,8	39	39	38	38	38	37	37	36	36	36
1,9	36	36	35	35	35	34	34	33	33	33

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	200	200	200	200	200	200	198	194	191	188
0,2	185	182	179	176	173	170	166	163	161	158
0,3	155	152	150	147	145	143	140	138	136	134
0,4	132	130	128	126	124	122	121	119	117	115
0,5	114	112	111	109	107	106	104	103	102	100
0,6	99	97	96	95	93	92	91	89	88	87
0,7	86	85	83	82	81	80	79	78	77	76
0,8	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66
0,9	65	64	63	62	61	60	60	59	58	57
1,0	56	55	55	54	53	52	52	51	50	49
1,1	49	48	47	47	46	45	45	44	44	43
1,2	42	42	41	41	40	39	39	38	38	37
1,3	37	36	36	35	35	35	34	34	33	33



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm²
für $f_{y,k} = 200$ N/mm²

Anlage 13.2
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
0,1	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
0,2	220	220	220	220	220	220	218	215	213	210
0,3	208	206	203	201	198	196	194	191	189	186
0,4	184	182	179	177	175	173	171	169	167	165
0,5	163	161	160	158	156	154	153	151	149	148
0,6	146	145	143	142	140	139	137	136	134	133
0,7	131	130	129	127	126	125	124	122	121	120
0,8	119	117	116	115	114	113	112	111	109	108
0,9	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98
1,0	97	96	95	94	93	92	91	90	90	89
1,1	88	87	86	85	84	83	83	82	81	80
1,2	79	79	78	77	76	75	75	74	73	72
1,3	72	71	70	70	69	68	67	67	66	65
1,4	65	64	63	63	62	61	61	60	60	59
1,5	58	58	57	57	56	56	55	54	54	53
1,6	53	52	52	51	51	50	50	49	49	48
1,7	48	47	47	46	46	45	45	44	44	43
1,8	43	43	42	42	41	41	41	40	40	40
1,9	40	39	39	38	38	38	37	37	36	36

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	220	220	220	220	220	220	219	216	212	209
0,2	206	202	199	196	193	189	186	182	179	176
0,3	173	170	167	164	162	159	157	154	152	149
0,4	147	145	143	141	138	136	134	132	130	129
0,5	127	125	123	121	120	118	116	115	113	111
0,6	110	108	107	105	104	102	101	99	98	97
0,7	95	94	93	91	90	89	88	86	85	84
0,8	83	82	80	79	78	77	76	75	74	73
0,9	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
1,0	62	61	60	60	59	58	57	56	55	55
1,1	54	53	52	52	51	50	49	49	48	47
1,2	47	46	45	45	44	43	43	42	42	41
1,3	41	40	39	39	38	38	38	37	37	36



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 220 N/mm^2$

Anlage 13.3
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
0,1	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
0,2	240	240	240	240	240	240	239	237	234	232
0,3	229	226	224	221	219	216	214	211	209	206
0,4	23	201	198	196	164	191	189	187	185	182
0,5	180	178	176	174	172	170	169	167	165	163
0,6	161	160	158	156	155	153	151	150	148	147
0,7	145	144	142	141	139	138	136	135	134	132
0,8	131	129	128	127	126	124	123	122	121	119
0,9	118	117	116	115	113	112	111	110	109	108
1,0	107	106	105	104	103	101	100	99	98	97
1,1	96	95	95	94	93	92	91	90	89	88
1,2	87	86	85	84	84	83	82	81	80	79
1,3	79	78	77	76	75	75	74	73	72	72
1,4	71	70	70	69	68	67	67	66	65	65
1,5	64	63	63	62	61	61	60	60	59	58
1,6	58	57	57	56	55	55	54	54	53	53
1,7	52	52	51	51	50	49	49	48	48	48
1,8	47	47	46	46	45	45	44	44	43	43
1,9	43	43	42	42	41	41	41	40	40	39

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	240	240	240	240	240	240	240	237	233	230
0,2	226	223	219	216	212	209	205	202	198	195
0,3	191	188	185	182	179	176	173	170	168	165
0,4	162	160	157	155	153	150	148	146	144	142
0,5	140	138	136	134	132	130	128	126	124	123
0,6	121	119	118	116	114	113	111	109	108	106
0,7	105	103	102	100	99	98	96	95	94	92
0,8	91	90	88	87	86	85	83	82	81	80
0,9	79	78	77	75	74	73	72	71	70	69
1,0	68	67	66	65	64	63	63	62	61	60
1,1	59	58	57	56	56	55	54	53	53	52
1,2	51	50	50	49	48	48	47	46	46	45
1,3	44	44	43	42	42	42	41	41	40	40



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 240 N/mm^2$

Anlage 13.4
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
0,1	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
0,2	275	275	275	275	275	275	275	274	271	269
0,3	266	263	260	257	254	252	249	246	243	240
0,4	238	235	232	229	226	224	221	218	216	213
0,5	211	208	206	204	201	199	197	195	192	190
0,6	188	186	184	182	180	178	176	175	173	171
0,7	169	167	166	164	162	160	159	157	155	154
0,8	152	151	149	148	146	145	143	142	140	139
0,9	137	136	135	133	132	130	129	128	127	125
1,0	124	123	121	120	119	118	117	115	114	113
1,1	112	111	110	108	107	106	105	104	103	102
1,2	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92
1,3	91	90	89	88	87	86	85	85	84	83
1,4	82	81	80	79	79	78	77	76	75	75
1,5	74	73	72	71	71	70	69	69	68	67
1,6	66	66	65	64	64	63	62	62	61	60
1,7	60	59	59	58	57	57	56	56	55	55
1,8	54	54	53	53	52	51	51	50	50	50
1,9	50	49	48	48	47	47	47	46	46	45

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	275	275	275	275	275	275	275	274	270	266
0,2	262	258	255	251	247	243	239	235	232	227
0,3	223	220	216	212	209	205	202	199	196	193
0,4	190	187	184	181	178	176	173	170	168	165
0,5	163	160	158	156	154	151	149	147	145	143
0,6	141	139	137	135	133	131	129	127	125	124
0,7	122	120	118	117	115	113	112	110	109	107
0,8	105	104	102	101	99	98	97	95	94	93
0,9	91	90	89	87	86	85	83	82	81	80
1,0	79	78	76	75	74	73	72	71	70	69
1,1	68	67	66	65	64	63	62	61	60	60
1,2	59	58	57	56	55	55	54	53	52	52
1,3	51	50	49	49	48	48	47	47	46	45



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 275 N/mm^2$

Anlage 13.5
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
0,1	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
0,2	290	290	290	290	290	290	290	290	287	284
0,3	281	279	276	273	270	267	264	261	258	255
0,4	252	249	246	243	240	238	235	232	229	226
0,5	224	221	219	216	214	211	209	207	204	202
0,6	200	198	196	193	191	189	187	185	183	181
0,7	179	178	176	174	172	170	168	167	165	163
0,8	162	160	158	157	151	153	152	150	149	147
0,9	146	144	143	141	140	138	137	136	134	133
1,0	131	130	129	127	126	125	123	122	121	120
1,1	118	117	116	115	114	113	111	110	109	108
1,2	107	106	105	104	102	101	100	99	98	97
1,3	96	95	94	93	92	91	90	89	88	88
1,4	87	86	85	84	83	82	81	80	80	79
1,5	78	77	76	76	75	74	73	72	72	71
1,6	70	69	69	68	67	67	66	65	65	64
1,7	63	63	62	61	61	60	59	59	58	58
1,8	57	57	56	55	55	54	54	53	53	52
1,9	52	52	51	51	50	50	49	49	48	48

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	290	290	290	290	290	290	290	290	286	282
0,2	278	274	270	266	262	258	254	250	246	242
0,3	238	233	229	226	222	218	215	211	208	205
0,4	201	198	195	192	189	186	184	181	178	176
0,5	173	170	168	165	163	161	158	156	154	151
0,6	149	147	145	143	141	139	137	135	133	131
0,7	129	127	125	124	122	120	118	117	115	113
0,8	112	110	108	107	105	104	102	101	99	98
0,9	96	95	94	92	91	90	88	87	86	84
1,0	83	82	81	80	78	77	76	75	74	73
1,1	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
1,2	62	61	60	59	58	58	57	56	55	54
1,3	54	53	52	51	51	51	50	49	49	48



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm²
für $f_{y,k} = 290$ N/mm²

Anlage 13.6
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
0,1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
0,2	300	300	300	300	300	300	300	300	298	295
0,3	292	289	286	283	280	277	274	271	268	265
0,4	262	259	256	253	250	247	244	241	238	235
0,5	233	230	227	225	222	220	217	215	212	210
0,6	208	206	203	201	199	197	195	193	190	188
0,7	186	185	183	181	179	177	175	173	171	170
0,8	168	166	164	163	161	159	158	156	154	153
0,9	151	150	148	147	145	144	142	141	139	138
1,0	136	135	134	132	131	129	128	127	126	124
1,1	123	122	120	119	118	117	115	114	113	112
1,2	111	110	108	107	106	105	104	103	102	101
1,3	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
1,4	90	89	88	87	86	85	84	83	82	82
1,5	81	80	79	78	77	77	76	75	74	73
1,6	73	72	71	70	70	69	68	68	67	66
1,7	65	65	64	63	63	62	62	61	60	60
1,8	59	58	58	57	57	56	56	55	54	54
1,9	54	53	53	52	52	51	51	50	50	49

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	300	300	300	300	300	300	300	300	296	292
0,2	288	284	280	276	272	268	264	260	255	251
0,3	247	243	239	235	231	227	223	220	216	213
0,4	209	206	203	200	197	194	191	188	185	182
0,5	180	177	174	172	169	167	164	162	160	157
0,6	155	153	151	148	146	144	142	140	138	136
0,7	134	132	130	128	126	124	123	121	119	118
0,8	116	114	113	111	109	108	106	105	103	102
0,9	100	99	97	96	94	93	92	90	89	88
1,0	86	85	84	83	81	80	79	78	77	75
1,1	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65
1,2	64	63	62	61	61	60	59	58	57	56
1,3	56	55	54	53	53	52	52	51	50	50



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 300 N/mm^2$

Anlage 13.7
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
0,1	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
0,2	330	330	330	330	330	330	330	330	330	327
0,3	324	320	317	314	311	308	304	301	298	295
0,4	291	288	285	282	278	275	272	269	266	262
0,5	259	256	253	251	248	245	242	239	237	234
0,6	231	229	226	224	222	219	217	214	212	210
0,7	208	205	203	201	199	197	195	193	191	189
0,8	187	185	183	181	179	177	175	173	172	170
0,9	168	166	165	163	161	160	158	156	155	153
1,0	151	150	148	147	145	144	142	141	139	138
1,1	136	135	133	132	131	129	128	127	125	124
1,2	123	121	120	119	118	116	115	114	113	112
1,3	110	109	108	107	106	105	104	102	101	100
1,4	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90
1,5	89	88	87	86	85	85	84	83	82	81
1,6	80	79	78	78	77	76	757	74	74	73
1,7	72	71	71	70	69	68	68	67	66	66
1,8	65	65	64	63	63	62	61	61	60	59
1,9	59	59	58	58	57	56	56	55	55	54

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	330	330	330	330	330	330	330	330	328	324
0,2	319	315	310	306	302	297	293	288	284	280
0,3	275	271	266	262	257	253	249	245	241	237
0,4	233	230	226	223	219	216	212	209	206	203
0,5	200	197	194	191	188	186	183	180	178	175
0,6	171	170	167	165	163	160	158	156	153	151
0,7	149	147	145	142	140	138	136	134	132	130
0,8	128	127	125	123	121	119	118	116	114	112
0,9	111	109	107	106	104	103	101	100	98	97
1,0	95	94	93	91	90	88	87	86	85	83
1,1	82	81	80	78	77	76	75	74	73	72
1,2	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62
1,3	61	60	59	59	58	58	57	56	55	54



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 330 N/mm^2$

Anlage 13.8

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
0,1	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
0,2	355	355	355	355	355	355	355	355	353	350
0,3	347	343	340	336	333	330	326	323	319	316
0,4	313	309	306	302	299	296	292	289	285	282
0,5	279	275	272	269	266	263	260	257	254	251
0,6	249	246	243	241	238	235	233	230	228	225
0,7	223	221	218	216	214	211	209	207	205	202
0,8	200	198	196	194	192	190	188	186	184	182
0,9	180	178	177	175	173	171	169	167	166	164
1,0	162	161	159	157	156	154	152	151	149	148
1,1	146	144	143	141	140	138	137	136	134	133
1,2	131	130	129	127	126	124	123	122	121	119
1,3	118	117	115	114	113	112	111	109	108	107
1,4	106	105	104	103	102	100	99	98	97	96
1,5	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86
1,6	86	85	84	83	82	81	80	79	79	78
1,7	77	76	75	75	74	73	72	72	71	70
1,8	70	69	68	67	67	66	65	65	64	64
1,9	64	63	63	62	61	61	60	59	59	58

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	355	355	355	355	355	355	355	355	354	350
0,2	345	340	336	331	326	322	317	313	308	303
0,3	299	294	289	284	280	275	270	266	262	258
0,4	253	249	246	242	238	234	231	227	224	220
0,5	217	214	211	207	204	201	198	195	193	190
0,6	187	184	181	179	176	174	171	169	166	164
0,7	161	159	157	154	152	150	148	145	143	141
0,8	139	137	135	133	131	129	127	125	123	122
0,9	120	118	116	114	113	111	109	108	106	105
1,0	103	101	100	98	97	95	94	93	91	90
1,1	89	87	86	85	83	82	81	80	79	77
1,2	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67
1,3	66	65	64	64	63	62	61	60	59	59



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{s,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 355 N/mm^2$

Anlage 13.9

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6

vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
0,1	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
0,2	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
0,3	419	415	411	407	403	399	396	392	388	384
0,4	380	376	372	368	365	361	357	353	349	345
0,5	341	337	334	330	326	322	318	315	311	308
0,6	304	301	297	294	291	288	284	281	278	275
0,7	272	269	266	263	261	258	255	252	250	247
0,8	244	242	239	236	234	231	229	227	224	222
0,9	219	217	215	212	210	208	206	204	201	199
1,0	197	195	193	191	189	187	185	183	181	179
1,1	177	175	173	171	170	168	166	164	162	161
1,2	159	157	155	154	152	150	149	147	146	144
1,3	143	141	139	138	136	135	133	132	131	129
1,4	128	126	125	124	122	121	120	118	117	116
1,5	115	113	112	111	110	108	107	106	105	104
1,6	103	102	101	99	98	97	96	95	94	93
1,7	92	91	90	89	89	88	87	86	85	84
1,8	83	83	82	81	80	79	78	77	77	76
1,9	76	75	74	73	73	72	71	70	70	69

$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	420	420	420	420	420	420	420	420	420	418
0,2	412	407	402	397	391	386	381	376	370	365
0,3	360	354	349	344	339	333	328	322	317	312
0,4	307	302	297	292	288	283	279	275	270	266
0,5	262	258	254	250	247	243	239	236	232	229
0,6	225	222	219	215	212	209	206	203	200	197
0,7	194	191	188	185	182	180	177	174	172	169
0,8	167	164	162	159	157	155	152	150	148	145
0,9	143	141	139	137	135	133	131	129	127	125
1,0	123	121	119	117	115	114	112	110	109	107
1,1	105	104	102	101	99	98	96	95	93	92
1,2	90	89	88	87	85	84	83	82	80	79
1,3	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 420 N/mm^2$

Anlage 13.10
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_s$ (κ_1)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
0,1	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
0,2	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
0,3	460	457	453	449	445	440	436	432	428	424
0,4	420	415	411	407	403	399	395	390	386	382
0,5	378	374	370	365	361	357	353	349	345	341
0,6	337	333	330	326	322	319	315	312	308	305
0,7	302	298	295	292	289	285	282	279	276	273
0,8	270	267	264	262	259	256	253	251	248	245
0,9	243	240	237	235	232	230	227	225	222	220
1,0	218	215	213	211	208	206	204	202	200	197
1,1	195	193	191	189	187	185	183	181	179	177
1,2	175	173	171	169	168	166	164	162	160	159
1,3	157	155	154	152	150	149	147	145	144	142
1,4	141	139	137	136	134	133	132	130	129	127
1,5	126	124	123	122	120	119	118	117	115	114
1,6	113	112	110	109	108	107	106	105	103	102
1,7	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92
1,8	91	91	89	89	88	87	86	85	84	83
1,9	83	82	81	80	79	79	78	77	76	76


$\bar{\lambda}_s$ (κ_2)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
0,2	454	448	443	437	431	426	420	414	409	403
0,3	397	392	386	380	375	369	363	357	351	346
0,4	340	335	329	324	319	314	309	304	300	295
0,5	290	286	282	277	273	269	265	261	257	253
0,6	249	245	242	238	235	231	228	224	221	217
0,7	214	211	208	205	201	198	195	192	190	187
0,8	184	181	178	176	173	170	168	165	163	160
0,9	158	155	153	151	148	146	144	141	139	137
1,0	135	133	131	129	127	125	123	121	119	117
1,1	116	114	112	110	109	107	105	104	102	101
1,2	99	98	96	95	94	92	91	89	88	87
1,3	86	84	83	82	81	80	79	78	77	76



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen $\sigma_{S,R,k}$
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm^2
für $f_{y,k} = 460 N/mm^2$

Anlage 13.11
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Bild 1 Spannungs-Dehnungs-Linien für nichtrostende Stähle

- a Wirklichkeit mit nichtlinearem elastischen Bereich durch Potenzgesetz angenähert
- b,c,d Bilineare Näherungen

Anlage 14
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_k$	Knickspannungslinie a									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95
0,5	0,95	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88
0,6	0,88	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82
0,7	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78
0,8	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73
0,9	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69
1,0	0,69	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66
1,1	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63
1,2	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60
1,3	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58
1,4	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55
1,5	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53
1,6	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
1,7	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
1,8	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
1,9	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47
2,0	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46
2,1	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45
2,2	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44
2,3	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43
2,5	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
2,6	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41
2,8	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Streckgrenzenabminderungsfaktor ρ_f für
das Biegeknicken
für $f_{y,k} = 175 \text{ N/mm}^2$ und
Knickspannungslinie a

Anlage 14.1

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_k$	Knickspannungslinie b									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,4	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92
0,5	0,91	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86
0,6	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80
0,7	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76
0,8	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72
0,9	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69
1,0	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65
1,1	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63
1,2	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60
1,3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58
1,4	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56
1,5	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1,6	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
1,7	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
1,8	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
1,9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49
2,0	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48
2,1	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47
2,3	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2,4	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44
2,7	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
2,9	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
3,1	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41
3,4	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Streckgrenzenabminderungsfaktor ρ_t für
das Biegeknicken
für $f_{y,k} = 175 \text{ N/mm}^2$ und
Knickspannungslinie b

Anlage 14.2

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

$\bar{\lambda}_k$	Knickspannungslinie c									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97
0,4	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,89
0,5	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83
0,6	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78
0,7	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75
0,8	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71
0,9	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68
1,0	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65
1,1	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63
1,2	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61
1,3	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
1,4	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57
1,5	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
1,6	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54
1,7	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
1,8	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
1,9	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
2,0	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2,1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2,2	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48
2,4	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
2,5	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46
2,7	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2,9	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3,1	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43
3,4	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42
3,7	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41
4,1	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Streckgrenzenabminderungsfaktor ρ_t für
das Biegeknicken
für $f_{y,k} = 175 \text{ N/mm}^2$ und
Knickspannungslinie c

Anlage 14.3

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

	Knickspannungslinie d									
$\bar{\lambda}_k$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,3	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92
0,4	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,85
0,5	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80
0,6	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76
0,7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73
0,8	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69
0,9	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67
1,0	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
1,1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
1,2	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61
1,3	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59
1,4	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
1,5	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
1,6	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
1,7	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54
1,8	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53
1,9	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
2,0	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
2,1	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
2,2	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50
2,4	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2,6	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
2,8	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
3,0	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46
3,3	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
3,6	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
4,0	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
4,4	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
4,9	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
5,0	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41



Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Streckgrenzenabminderungsfaktor ρ_f für
das Biegeknicken
für $f_{y,k} = 175 \text{ N/mm}^2$ und
Knickspannungslinie d

Anlage 14.4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009

$f_{y,k} = 190$	Trägerbeiwert n							
	$\bar{\lambda}_M$	1,17	1,03	0,92	0,89	0,80	0,77	0,64
0,2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,95	0,95
0,6	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83
0,8	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75
1,0	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69
1,2	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
1,4	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62
1,6	0,54	0,55	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59
1,8	0,50	0,52	0,54	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
2,0	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55
2,2	0,44	0,46	0,49	0,49	0,51	0,52	0,53	0,53
2,4	0,41	0,44	0,47	0,47	0,49	0,50	0,52	0,52
2,6	(0,39)	0,42	0,45	0,46	0,48	0,48	0,50	0,50
2,8	(0,37)	(0,40)	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,49
3,0	(0,36)	(0,39)	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,48
3,2	(0,34)	(0,38)	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,47
3,4	(0,33)	(0,36)	(0,40)	0,41	0,43	0,44	0,46	0,46
3,6	(0,32)	(0,35)	(0,39)	(0,39)	0,42	0,43	0,45	0,45

$f_{y,k} = 460$	Trägerbeiwert n							
	$\bar{\lambda}_M$	1,17	1,03	0,92	0,89	0,80	0,77	0,64
0,4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,6	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96
0,8	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87
1,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1,2	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76
1,4	0,66	0,67	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72
1,6	0,61	0,63	0,65	0,65	0,67	0,67	0,69	0,69
1,8	0,56	0,59	0,61	0,62	0,64	0,64	0,66	0,66
2,0	0,53	0,56	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64	0,64
2,2	0,49	0,53	0,56	0,57	0,59	0,60	0,62	0,62
2,4	0,47	0,50	0,54	0,54	0,57	0,58	0,60	0,60
2,6	0,44	0,48	0,51	0,53	0,55	0,56	0,58	0,58
2,8	0,42	0,46	0,50	0,51	0,53	0,54	0,57	0,57
3,0	(0,40)	0,44	0,48	0,49	0,52	0,53	0,55	0,55
3,2	(0,39)	0,43	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	0,54
3,4	(0,37)	0,41	0,45	0,46	0,49	0,50	0,53	0,53
3,6	(0,36)	(0,40)	0,44	0,45	0,48	0,49	0,52	0,52

In den beiden Tabellen sind die Streckgrenzenabminderungsfaktoren $\rho_f = \text{red } f_{y,k}/f_{y,k}$ angegeben, die der Berechnung der Abminderungsfaktoren κ_M zugrunde liegen. Bei den eingeklammerten Werten kann gemäß Abschnitt 3.3.2.3.2(1) die Berechnung mit $0,40 f_{y,k}$ anstelle von $f_{y,k}$ und $E = 170.000 \text{ N/mm}^2$ nach DIN 18800-2:2008-11 ohne weitere Modifikationen durchgeführt werden.

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65
40237 Düsseldorf

Streckgrenzenabminderungsfaktor ρ_f für
das Biegedrillknicken

Anlage 15

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6

vom 20. April 2009



Die Lieferung der angekreuzten Erzeugnisse setzt die Erfüllung der in der Zulassung enthaltenen besonderen Bestimmungen zum Übereinstimmungsnachweis voraus.

Unternehmen		Blech	Band		Stabstahl ¹⁾		Draht		Profile ²⁾	Hohlprofile (Rohre)	Verbindungs- mittel und Dübel
			kalt- gewalzt	warm- gewalzt	ge- walzt	ge- zogen (Blank- stahl)	ge- walzt	ge- zogen			
Name	PLZ/Ort Internet										
ArcelorMittal – Stainless Europe	F-93212 La Plaine Saint-Denis www.arcelormittal.com/stainlesseurope	X	X								
Cogne Acciai Speciali SPA	I-11100 Aosta www.cogne.com			X	X			X			
Deutsche Edelstahlwerke GmbH	D-57078 Siegen www.dew-stahl.com			X	X			X			
Hagener Feinstahl GmbH	D-58089 Hagen www.hagener-feinstahl.de				X			X			
Hempel Special Metals GmbH	D-46149 Oberhausen www.hempel-metals.com							X	X		X
Hoesch Schwerter Profile GmbH	D-58239 Schwerte www.hoesch-profile.com					X	X		X		
Mannstaedt GmbH	D-53840 Troisdorf www.mannstaedt.de					X			X		
Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG	D-32139 Spenge www.modersohn.de								X	X	X
Montanstahl AG	CH-6855 Stabio www.montanstahl.com					X	X		X		
Aceros Inoxidables OLARRA S.A.	E-48080 Bilbao www.olarra.com					X	X		X		
Outokumpu GmbH	D-47877 Willich www.outokumpu.com									X	
Stal tube OY	FIN-15170 Lahti www.stal tube.com	X									
ThyssenKrupp Nirosta GmbH	D-47807 Krefeld www.nirosta.de	X		X						X	
ThyssenKrupp VDM GmbH	D-58751 Werdohl www.thyssenkruppvdm.de	X		X		X	X		X		
UGITECH GmbH	D-71272 Renningen www.ugitech.com					X	X				
Wagner & Simon WASI GmbH & Co. KG	D-42289 Wuppertal www.wasi.de										X
Walzwerke Einsal GmbH	D-58769 Nachrodt www.walzwerke-einsal.de					X	X		X		

auch Stabstahl geschmiedet

warmgewalzte, auch aus warmgewalztem Blech geschnittene Profile, gekantete/gebogene Profile, lasergeschweißte Profile sowie warmstranggepresste Spezialprofile

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstraße 65
40237 Düsseldorf

Hersteller von Erzeugnissen
nach Anlage 1, Tabelle 1
(informativ)

Anlage 16
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6
vom 20. April 2009





Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Postfach 10 22 05
40013 Düsseldorf
www.edelstahl-rostfrei.de